

Buntsteinputz

Gebrauchsfertiger Dekorationsputz auf Kunststoffbasis in Waschputzstruktur. Mit Marmor-Granulat oder Natursteinkörnung. Für außen und innen.



20

Verbrauch: ca. 4-5 kg/m²




21

Verbrauch: ca. 4-5 kg/m²




23

Verbrauch: ca. 4-5 kg/m²



24

Verbrauch: ca. 4-5 kg/m²



26

Verbrauch: ca. 4-5 kg/m²




27

Verbrauch: ca. 4-5 kg/m²



28

Verbrauch: ca. 4-5 kg/m²



29

Verbrauch: ca. 4-5 kg/m²



31

Verbrauch: ca. 4-5 kg/m²



32

Verbrauch: ca. 4-5 kg/m²



34

Verbrauch: ca. 4-5 kg/m²



37

Verbrauch: ca. 4-5 kg/m²



35

Verbrauch: ca. 5 kg/m²



36

Verbrauch: ca. 7 kg/m²

Wir beraten Sie gern:

Buntsteinputz

Gebrauchsfertiger Dekorationsputz auf Kunststoffbasis in Waschputzstruktur. Mit Marmor-Granulat oder Natursteinkörnung. Für außen und innen.

- Eigenschaften:**
- gebrauchsfertig
 - kunststoffgebunden
 - witterungs- und frostbeständig nach Erhärtung
 - in verschiedenen Dekormustern lieferbar
 - haarrissüberbrückend
 - Handverarbeitung
 - pflegeleicht

- Anwendung:**
- für außen und innen
 - auf Putzflächen im Sockelbereich
 - auf Putzen (≥ MG P II) und Betonflächen
 - für Treppenhäuser, Flure, Büroräume, Eingangshallen, etc.

- Qualität und Sicherheit:**
- Kunststoffdispersion als Bindemittel
 - Marmor-Granulat oder Natursteinkörnung und Dekorsplitt als Zuschlagsstoff
 - güteüberwacht

Putzgrund: Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub, Ausblühungen oder Trennmitteln sein. Die Oberfläche muss eben und fluchtrecht erstellt und zur Aufnahme des Buntsteinputzes gleichmäßig und vollständig abgetrocknet sein. Nicht ebene Flächen, wie z.B. Mauerwerk sind mit einem Putz gem. DIN 18550 zu versehen. Als Grundputze sind Putze der Mörtelgruppe ≥ P II gem. DIN 18550 geeignet. Alte, nicht fest haftende Anstriche, Leim-, Kalkfarben und Tapeten sind zu entfernen. Gipskartonplatten und stark saugende Flächen sind mit quick-mix Streichgrund vorzubehandeln.

Verarbeitung: Gebrauchsfertig! Nur mit der Kelle vor Gebrauch einmal durchrühren. Nicht mit Bohrmaschine oder Quirl aufrühren. Mit einem Edelstahlglätter den Buntsteinputz in ca. 1½-facher Kornstärke ansatzfrei und frisch in frisch auftragen und nachglätten. Bei + 20° C Lufttemperatur und 65% relativer Luftfeuchtigkeit ist der Buntsteinputz nach einem Tag regenfest. Niedrige Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern die Trocknung. Der frische Putz ist vor zu schneller Austrocknung (starker Wind oder direkte Sonneneinstrahlung) sowie ungünstigen Witterungseinflüssen (Schlagregen, Frost etc.) zu schützen. Putzarbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5° C ausführen.

Produkt	Korngröße	Verbrauch
BUP 20/21/23/24/26/27/ 28/29/31/32/34/37	1,2-1,8 mm	ca. 4-5 kg/m ²
BUP 35	1-2 mm	ca. 5 kg/m ²
BUP 36	2-3 mm	ca. 7 kg/m ²

Verbrauch: Der Verbrauch richtet sich nach der Korngröße des verwendeten Buntsteinputzes.
Lagerung: Eimer fest verschlossen und frostfrei lagern. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von ca. 6 Monaten.

Lieferform: 25-kg-Eimer

Hinweis: Nur rostfreies Werkzeug verwenden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Fußboden gut abdecken. Abklebebänder vor Einsetzung der Filmbildung abziehen. Durch Verwendung von Naturkörnung sind geringe Farbabweichungen natürlich. Es ist daher empfehlenswert, möglichst auf einer optischen Fläche mit Material gleicher Chargennummer zu arbeiten. Bei übermäßig durch Feuchtigkeit beanspruchten Flächen, wie z.B. Mauerköpfe, muss eine geeignete Abdeckung vorgesehen werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht immer auf alle Anwendungsfälle übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.