



www.quick-mix.de

Mehr Quadratmeter – Weniger Gewicht

FX 930
Flexkleber leicht

Flexkleber leicht FX 930

Mehr Quadratmeter – weniger Gewicht!

Mit dem leichten Flexkleber FX 930 erzielen Sie mit Sicherheit beste Ergebnisse. Durch seine 30% höhere Ergiebigkeit erzielen Sie mit 20 kg FX 930 die gleiche Flächenleistung wie mit herkömmlichen Flexklebern. Hierdurch wird der Transportaufwand auf und zur Baustelle leichter. Dieser Logistikvorteil ist nicht nur bei Großobjekten, sondern gerade in der Renovierung von enormer wirtschaftlicher Bedeutung.

Top-Qualität – mehr Sicherheit!

Neben der hohen Ergiebigkeit und der sehr hohen Flexibilität überzeugt der FX 930 durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften: super standfest, sehr geschmeidig und die lange offene Zeit sichern beste Ergebnisse.

Staubreduzierung – besonders für die Renovierung im Innenbereich!

Um den steigenden Anforderungen auf den heutigen Renovierungsbaustellen gerecht zu werden, ist der bewährte Flexkleber FX 930 jetzt mit staubreduzierter Rezeptur ausgestattet. Durch die Reduzierung der Staubentwicklung wird gerade bei Innenarbeiten die Staubbelastung während der Verarbeitung als auch in benachbarten Räumen deutlich verringert.

FX 930 leicht – der Flexkleber!

Hohe Ergiebigkeit, hohe Flexibilität, Top-Verarbeitungseigenschaften und eine sichtbare Staubreduzierung machen den FX 930 zu dem Top-Flexkleber!

- 30% höhere Ergiebigkeit
- hochflexibel
- super standfest
- geschmeidige Verarbeitung
- staubreduziert



quick-mix

FX 930
leicht

FLEKKLEBER

20 kg

staubreduziert

Leichter, hochflexibler Dünnbettkleber mit sehr hoher Klebkraft. 30% höhere Ergiebigkeit. Für innen und außen.

Flexkleber leicht FX 930

Leichter, hochflexibler Dünnbettkleber mit sehr hoher Klebkraft. 30% höhere Ergiebigkeit. Für Wand und Boden, innen und außen. Erfüllt die Anforderungen S1, C2 TE und Richtlinie Flexmörtel. Staubreduziert, sehr emissionsarm.

Eigenschaften:

- 30% höhere Ergiebigkeit als herkömmliche Flexkleber
- besonders leicht und geschmeidig zu verarbeiten
- hochflexibel
- verformungsfähig und spannungsausgleichend
- sehr hohe Klebkraft
- hohe Standfestigkeit
- lange Einlegezeit
- frostsicher und wasserfest nach Erhärtung
- mineralisch
- staubreduziert, sehr emissionsarm EC 1R

Anwendung:

- innen und außen
- Wand und Boden
- zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spaltplatten, Mosaik, Betonwerkstein und verfärbungsunempfindlichem Naturstein
- zum Kleben auf Beton, Estrich, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, alten Fliesenbelägen, Kalk-Zementputzen, Gipsputzen, Gussasphalt (innen), Anhydrit-estrich
- auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden
- auf Fußbodenheizungen und elektrischen Flächenheizungen geeignet
- auf alternativer Abdichtung

Qualität & Sicherheit:

- erfüllt die Anforderung S1 gem. DIN EN 12002
- erfüllt die Anforderungen für hydraulisch erhärtende Dünnbettmörtel der Klasse C2 TE gem. DIN EN 12004
- erfüllt die Anforderungen der Richtlinie für Flexmörtel
- sehr emissionsarm EC 1R gem. GEV-EMICODE
- Zement gem. DIN EN 197
- fremdüberwacht
- chromatarm gemäß TRGS 613

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und staubfrei sein. Lose Farbbeschichtungen und Staub sind

Technische Information

Verarbeitungstemperatur:	> + 5 °C
Verarbeitungszeit bei 23 °C:	max. 4 Stunden
Wasserbedarf:	ca. 7,5 Liter je 20 kg
Reifezeit:	ca. 3 Minuten
Einlegezeit:	ca. 30 Minuten
Begehbar nach:	ca. 24 Stunden
Voll belastbar nach:	ca. 7 Tagen
Verfugbar nach:	ca. 12 Stunden (Wand) ca. 24 Stunden (Boden)
Verbrauch:	ca. 0,85 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	20-kg-Sack

zu entfernen. Bei sehr saugfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit quick-mix Universalgrundierung UG notwendig. Glatte, nicht saugende Flächen (z.B. alte Fliesenbeläge) sind mit quick-mix Quarzgrundierung QG vorzubehandeln. Der Untergrund ist im Vorfeld gründlich zu reinigen. Es dürfen keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf dem Untergrund haften. Calciumsulfatgebundene Untergründe (z.B. Gipsputze, Anhydritestriche) sind grundsätzlich mit quick-mix Universalgrundierung UG zu grundieren.

Verarbeitung:

Zur Herstellung des Mörtels den Sackinhalt in ca. 7,5 l Wasser einstreuen und mit geeignetem Mischwerkzeug/Rührquirl knollenfrei anrühren, bis eine verarbeitungsfähige Konsistenz entsteht. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals durchmischen und innerhalb von max. 4 Stunden verarbeiten. Bereits angesteiften Mörtel nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenpulver mischen.

Grundsätzlich soviel Kleber mit Kammspachtel auftragen, dass eine vollflächige Verklebung gewährleistet ist. Nicht mehr Fläche vorziehen als in der Einlegezeit (ca. 30 Minuten) mit Fliesen belegt werden kann. Nach Beginn einer Hautbildung an der Oberfläche dürfen keine Fliesen mehr eingelegt werden. Bei hoch beanspruchten Flächen (z.B. Terrassen und Balkone im Außenbereich oder Industrieböden und Verkaufsräume im Innenbereich) ist die Verklebung im buttering-floating-Verfahren vorzunehmen oder im Bodenbereich quick-mix Fließbettkleber FL 900 einzusetzen, um eine hohlraumfreie Verklebung zu erzielen.

Beim Verlegen von Fliesen auf Heizestrichen gelten die DIN 4725-4 sowie das ZDB-Merkblatt „Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen“.

Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C. Frisch geklebtes Material ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) zu schützen. Bei Wandfliesen kann nach ca. 12 Stunden, bei Bodenfliesen nach ca. 24 Stunden mit der Verfügarbeit begonnen werden.

Verbrauch:

Zahnung	Verbrauch
3x3x3 mm	ca. 0,9 kg/m ²
4x4x4 mm	ca. 1,2 kg/m ²
6x6x6 mm	ca. 1,8 kg/m ²
8x8x8 mm	ca. 2,4 kg/m ²

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

20-kg-Sack

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 23 °C/65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Verkaufsbüros

quick-mix **Leipzig** GmbH & Co. KG

Werk Leipzig

Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800

Werk Ostrau

Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800

quick-mix für **Berlin/**

Brandenburg GmbH & Co. KG

Tel. +49 180 32325-06, 07
Fax +49 800 1258080

quick-mix **Rostock** GmbH & Co. KG

Tel. +49 4191 8089-41, 42
Fax +49 4191 8089-43

quick-mix

Hamburg-**Kaltenkirchen**
GmbH & Co. KG

Werk Kaltenkirchen

Tel. +49 4191 8089-22, 38, 39, 40
Fax +49 800 8089000

Werk Groß-Jörl

Tel. +49 4607 931120
Fax +49 800 9311222

quick-mix **Hannover**

GmbH & Co. KG
Tel. +49 180 32325-04, 05
Fax +49 800 1258070

quick-mix **Osnabrück**

GmbH & Co. KG

Werk Marl

Tel. +49 180 32325-01, 04
Fax +49 800 1258050

Werk Schwagstorf

Tel. +49 180 32325-02, 03
Fax +49 800 1258060

quick-mix **Kruft** GmbH & Co. KG

Werk Kruft

Tel. +49 2652 81-321, 215
Fax +49 800 1258040

Werk Neuwied

Tel. +49 2652 81-321, 215
Fax +49 800 1258040

quick-mix **Stockstadt**

GmbH & Co. KG

Werk Stockstadt

Tel. +49 180 31710-11, 13, 14
Tel. +49 180 31710-16, 27
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330

Werk Griesheim

Tel. +49 180 31710-11, 13, 14
Tel. +49 180 31710-16, 27
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330

quick-mix

Manching/Ingolstadt
GmbH & Co. KG

Werk Manching

Tel. +49 8459 88-22, 23, 25
Fax +49 800 8822222

Werk Rosenau

Tel. +49 9955 930-10
Fax +49 9955 930-119

quick-mix Porphyrg GmbH

Werk **Freihung**

Tel. +49 9646 801-20, 21, 22
Fax +49 800 8881110

Wir beraten Sie gern

quick-mix Gruppe
GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6

49090 Osnabrück

Tel. +49 541 601-01

Fax +49 541 601-853

info@quick-mix.de

www.quick-mix.de