

## Mineralputz-Grundierung MPG

**Pigmentierte Putzgrundierung zur Haftverbesserung von unterschiedlich oder stark saugenden Untergründen. Weiß. Gebrauchsfertig. Für außen und innen.**

Technische Information	
Einwirkzeit:	ca. 4 - 6 Stunden (wischfest)
Verarbeitungstemperatur:	> + 5°C
Verbrauch:	ca. 5 m <sup>2</sup> je Liter
Lagerung:	frostfrei
Lieferform:	1-Liter-Becher, 5-Liter-Eimer, 15-kg-Eimer

### Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- roll- und streichfähig
- spritzfähig
- weiß eingefärbt

### Anwendung:

- für mineralische Putzgründe zur Aufnahme von mineralischen dünn-schichtigen Edelputzen, wie z.B. quick-mix Scheibenputz und Münchner Rauputz, der Weißheitsgrad verhindert ein Durchscheinen des Unterputzes
- zur Vorbereitung und Haftverbesserung auf unterschiedlich oder stark saugenden Untergründen mit zusätzlicher Oberflächenverfestigung
- für außen und innen

### Qualität & Sicherheit:

- lösungsmittelfrei
- vergütet
- güteüberwacht

### Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von Verunreinigungen und Trennschichten aller Art (z.B. Farbanstriche, Schalöle) sein. Lose Teile sind zu entfernen. Nicht auf feuchten Flächen verarbeiten.

### Verarbeitung:

Mineralputz-Grundierung kurz aufrühren und vollflächig mit Walze, Bürste oder geeignetem Spritzgerät aufbringen. Frühestens nach ca. 4 - 6 Stunden, je nach Witterung und Temperatur, Einwirkzeit (wischfeste Antrocknung) kann der anschließende Putzauftrag erfolgen.

Die bearbeiteten Flächen sind vor ungünstigen Witterungseinflüssen (starker Wind, Regen, Frost, etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5°C.

**Verbrauch:**

In der Regel kann eine Fläche von ca. 5 m<sup>2</sup> mit einem Liter Mineralputz-Grundierung behandelt werden. Bei extrem stark saugenden Untergründen ist der Vorgang zu wiederholen.

**Lagerung:**

Gebinde fest verschlossen und frostfrei lagern.

**Lieferform:**

1-Liter-Becher, 5-Liter-Eimer, 15-kg-Eimer

**Hinweise:**

Die technischen Daten beziehen sich auf 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit.

Die Kunststoffgebände können problemlos weiterbenutzt oder entsorgt werden.

Dieses Produkt ist lösungsmittelfrei. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Dezember 2004

Weitere Auskünfte durch:

**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück**  
**Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853**  
**info@quick-mix.de, www.quick-mix.de**