

## Trass-Natursteinschlämme TNS

Technische Information	
Körnung:	0-1,25 mm
Verarbeitungszeit:	ca. 1 Stunde
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C
Lagerung:	trocken
Lieferform:	40-kg-Säcke
Farbe:	graubeige

### Eigenschaften:

- mineralisch
- abriebfest
- Temperaturwechsel geeignet
- gut wasserdampfdiffusionsfähig
- reduziert die Wasseraufnahme des Mauerwerks

### Anwendung:

- als Beschichtung für den dauerhaften Schutz von Natursteinen
- insbesondere von Tuffstein und Ziegeln

### Qualität und Sicherheit:

- ausgesuchte feine Mehle in der Körnung 0 - 0,5 mm
- Kalk nach DIN EN 459
- Trass gemäß DIN 51043
- güteüberwacht
- chromatarm gemäß TRGS 613

### Untergrund:

Als Untergründe eignen sich Natursteine, insbesondere Tuffsteine und Ziegel. Der Untergrund muss tragfähig sein. Stark saugende Untergründe sind vorzunässen.

### Verarbeitung:

Trass-Natursteinschlämme mittels Motorquirl unter Zusatz von sauberem Wasser klumpenfrei in schlämmbarer Konsistenz anrühren. Der Mörtel wird mit der Bürste (Quast) unter einem gewissen Anpressdruck aufgeschlämmt. Die Mörtelmasse muss während der Verarbeitung durch öfteres Aufrühren immer in gleicher Konsistenz gehalten werden. Die Auftragsdicke beträgt 1-3 mm. Das Aufschlänmen wird nach einer Wartezeit von jeweils einem Tag 3 mal durchgeführt. Der Auftrag darf in mehreren Lagen nicht über 3 mm Gesamtdicke aufgetragen werden.

Der frische Mörtel ist vor Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen wie Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schützen (ggf. Abhängen mit Folie). Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C ausführen. Alle für die Ausführung maßgebenden Anwendungsnormen und Vorschriften sind zu berücksichtigen.

**Lagerung:**

Trass-Natursteinschlämme ist vor Feuchtigkeit zu schützen und möglichst auf Paletten trocken zu lagern.

**Lieferung:**

40-kg-Sack

**Hinweis:**

Dieses Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: April 2005

Weitere Auskünfte durch:

**tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG**

**Postfach 1180, 56638 Kruft**

**Tel. 02652/81-350, Fax 02652/81-333**

**info@tubag.de, www.tubag.de**