

Trascement Speciaal TZ-s

Product:

Speciaal cement uit trascement en Dyckerhoff Weiss CEM I 42,5 R-dw volgens DIN-EN-197 en Tras DIN 51043. De 28-dagen-normstabiliteit beantwoordt aan de waarde Z25. Het hoge aandeel van ca. 50% voortreffelijke Tubag-tras en de bindmiddelcombinatie met toevoeging van PAN 56 maken dit bindmiddel bijzonder geschikt voor de plaatsing van zeer gevoelige natuurstenen.

Toepassing

Voor productie van zachte, goed verwerkbare, zeer resistente en dichte morteltypes, buiten en binnen, in het bijzonder voor plaatsing van zeer gevoelige natuursteenbekledingen met een groter risico van verkleuring. Voor keramische vloerbedekkingen en platen / tegels. Aanzienlijke beperking van het risico van kalkuitslag en verkleuring bij natuursteenuitvoeringen.

Verwerking

Aanbevolen mortelmengverhoudingen in volumedelen:							
Beoogde toepassing	Toepassing	Trascement Speciaal	Natuurzand 0 – 2 mm	0-4 mm	0-8 mm		
Wand- bekledingen:	Aanmortelen en aanmuren van natuurstenen tegels en betontegels of -platen, steenstrips, keramische splijttegels en andere gevelsierstenen volgens DIN 18515, en op binnenmuren volgens DIN 18332, DIN 18333, DIN 18352.	Spritslaag	1	-	2 - 3	-	
		Raaplaag	1	-	3 - 4	-	
		Versnijdmortel					
		binnen	1	-	4	-	
		buiten	1	-	3 - 4	-	
	Voegmortel	1	2 - 3 ^{*)}	-	-		
*) Korrelgrootte aan de voegbreedte aanpassen.							
Vloerbedek- kingen, trappen, vensterbanken :	Plaatsing van natuursteen en betonsteen volgens DIN 18332 en DIN 18333, buiten en binnen, als vloerbedekkingen, vensterbanken, trapbekledingen en trapelementen. Plaatsing van keramische platen / tegels volgens DIN 18352.	Bedspecie					
		binnen	1	-	4	-	
		op estrik / dekvloer en beton					
		buiten	1	-	3 - 4	-	
	Voegmortel	1	2 - 3 ^{*)}	-	-		
*) Korrelgrootte aan de voegbreedte aanpassen.							

Nabehandling

Vermijd té snelle uitdroging, b.v. door hevige zonnestralen en wind. Breng nooit allochtoon water op (vloer)bedekkingen aan. Bescherm (vloer)bedekkingen eveneens tegen condenswater, b.v. onder folie.

Bijzondere Richtlijnen

Gebruik uitsluitend toeslagmaterialen volgens DIN 4226. De toeslagmaterialen mogen geen schadelijke en kleurende bestanddelen bevatten.

Bij versnijd- en plaatsingswerkzaamheden moeten de voegen zo lang mogelijk open blijven, opdat de mortel via de voegen kan uitdrogen.

Hoeveelheid en Verbruik

Een zak van 25 kg bevat ca. 25 liter stortvolume en moet volgens bijgaande voorbeeldtabel, afhankelijk van mortelgroep en beoogde toepassing, in volumedelen gemeten, gemengd worden.

Levering

Trascement Speciaal is als zakgoed in papierzakken tot 25 kg en ook als bulkgoed verkrijgbaar.

Opslag

Trascement Speciaal moet tegen vocht worden beschermd en zo mogelijk droog op pallets worden bewaard.

Controle

De kwaliteit van Trascement Speciaal wordt permanent in het Tubag laboratorium gecontroleerd.

Veiligheidsvoorschriften

Het product geeft in contact met vocht / water een sterk alkalische reactie: huid en ogen moeten dus worden beschermd. Na contact met het product moet u de huid grondig met water afspoelen. Raakt het product in de ogen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Pour tous autres détails, consulter :

quick-mix • tubag S.A.
rue des chaux, L-5324 Contern
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920
info@quick-mix.com, www.quick-mix.com