

## Gekleurde voegspecie FB 300

**Gekleurde voeginwasspecie voor het opvoegen van keramische wand- en vloertegels en mozaïek. Voor voegbreedten van 3 tot 6 mm.**

<b>Technische informatie</b>	
Verwerkingstemperatuur:	+ 5°C tot + 30 °C
Mengtijd:	ca. 2 - 3 minuten
Aanmaakwater:	ca. 1,2 tot 1,4 l per 5 kg ca. 6 tot 7 l per 25 kg
Rijptijd:	ca. 3-5 minuten
Verwerkingstijd:	ca. 1 uur
Voegbreedte:	3-6 mm
Verbruik:	afhankelijk van tegelformaat
Beloopbaar na:	ca. 12 uur
Belastbaar na:	ca. 48 uur
Geschikt voor vloerverwarming:	ja
Bewaring:	droog
Leveringsvorm:	zak van 5 kg, zak van 25 kg
Kleuren:	wit, pergamon, jasmijn, beige, zilvergrijs, manhattan, karamel, donkergrijs, antraciet

### **Eigenschappen:**

- hoge kleurvastheid
- vermindert neiging tot vervuilen door waterafparelend effect
- bijzonder geschikt voor vochtige en natte plaatsen
- waterafstotend
- scheurvrij uithardend
- inwasbaar
- na uitharding vorst- en weerbestendig
- mineraal

### **Toepassing:**

- voor binnen en buiten
- voor het opvoegen van keramische wand- en vloertegels van geglazuurd aardewerk en steengoed (gres) en ook van mozaïek, sierbetontegels en natuursteentegels met gesloten poriën
- voor het opvoegen vooral in woonruimten en ook op vochtige en

natte plaatsen (baden, douches, keukens, enz.)

- voor toepassingen bij normale thermische vereisten
- voor voegbreedten van 3 tot 6 mm

#### **Kwaliteit & veiligheid:**

- cementgebonden, hydraulisch verhardende voegmortel
- cement volgens EN 197
- kwaliteitscontrole volgens fabrieksmortelnorm DIN 18557
- chromaatarm volgens TRGS 613

#### **Ondergrond:**

De voegen moeten na de plaatsing gelijkmatig diep over de dikte van de tegel uitgekraasd en gereinigd worden. De te vullen voegen moeten vrij zijn van aangezette mortel en tegellijm. Om verkleuringen te vermijden, moet de ondergrond vóór het opvoegen goed uitgedroogd zijn. Voegen die niet allemaal even diep zijn, kunnen leiden tot een ongelijkmatige, gevlekte uitdroging van de voegmortel.

Gekleurde voegspecie FB 300 alleen op tegels met gesloten poriën gebruiken. Het opvoegen mag pas gebeuren na volledige uitharding of uitdroging van de tegellijm (Technische informatie van de quick-mix-tegellijm in acht nemen).

#### **Verwerking:**

Voor het aanmaken van de mortel de inhoud van de zak in water strooien (5 kg bij ca. 1,2 tot 1,4 l, 25 kg bij ca. 6 tot 7 l) en met een geschikt mengwerktuig/roerstaaf klontervrij roeren tot een inwasbare consistentie ontstaat. Na een rijtijd van ca. 3-5 minuten nogmaals kort doorroeren en binnen ca. 1 uur verwerken. De mortel steeds met dezelfde hoeveelheid water aanmaken, omdat anders verschillende voegen of vlekken kunnen ontstaan. Reeds opgestijfde mortel niet met water verdunnen of met droog poeder vermengen.

De voegmortel diagonaal en gelijk met het oppervlak in de voeg aanbrengen met rubberen wissel, spatel of aftrekker. Indien nodig nogmaals inwassen. Als de mortel voldoende aangetrokken is (test met de vingers), het overtollige materiaal met licht vochtige spons diagonaal op de dwarsdoorsnede van de voegen afwassen, zonder het oppervlak van de voegen uit te wassen. De restsliuier die na het drogen overblijft, moet met een vochtige spons worden verwijderd. Niet verwerken bij lucht- en ondergrondtemperaturen onder + 5°C en + 30 °C. Pas gevulde voegen beschermen tegen ongunstige weersinvloeden (felle zonnestralen, vorst, neerslag, enz.), eventueel door af te dekken met een folie.

**Verbruik:**

(bij 3 mm voegbreedte en 5 mm voegdiepte)

Tegelformaat	Verbruik
5 x 5 cm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup>
10 x 10 cm	ca. 0,6 kg/m <sup>2</sup>
15 x 15 cm	ca. 0,4 kg/m <sup>2</sup>
30 x 30 cm	ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup>

**Bewaring:**

Droog op een houten pallet.

**Leveringsvorm:**

zak van 5 kg, zak van 25 kg

**Opmerking:**

De technische informatie geldt bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Voegen die niet allemaal even diep zijn en ook verschillende hoeveelheden aanmaakmater kunnen leiden tot een ongelijkmatige droging (met vlekken) van de voegmortel (kleuring).

Dit product bevat cement en reageert alkalisch met vocht/water.

Daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.

Zie ook zakopdruk.

De informatie wordt gegeven op basis van omvangrijke testen en praktische ervaring. Ze is niet op iedere toepassing overdraagbaar. Daarom bevelen we in voorkomend geval aan toepassingstesten uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling van het product voorbehouden. Voor het overige gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Editie: december 2004

**Verdere informatie:**

**quick-mix • tubag S.A.**

**rue des chaux, L-5324 Contern**

**Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920**

**info@quick-mix.com, www.quick-mix.com**