

## **NSP Nivellierspachtel schnell**

### **NSP Быстротвердеющая разравнивающая шпатлевка**

#### **Применение:**

Быстротвердеющая разравнивающая шпатлевка – быстросохнущая, самораспределяющаяся масса, выравнивающая неровности пола и закрывающая пол без образования пор. Шпаклевка усилена волокном, что гарантирует минимальную вероятность образования трещин даже при максимальной толщине слоя. После обработки шпаклевкой на основу могут наноситься, к примеру, покрытия из ПВХ, керамическая плитка и плиты, ковровые покрытия и т.д.

#### **Свойства:**

Нивелировочная шпаклевка проста в обращении, обладает самораспределяющимися свойствами, низким внутренним напряжением, пригодна для использования мебели на колесиках. Разрешается к применению только внутри помещений. Не разрешается к применению в местах, подвергающихся постоянному воздействию воды.

#### **Основание:**

Поверхность, на которую наносится шпаклевка, должна быть сухой, прочной, не поддаваться деформации, быть чистой от красок и пыли. Разделительные средства любого рода, к примеру, слои краски, остатки клея, кладочного раствора и т.д. следует тщательно удалить. Следует предварительно увлажнить основу, избегая при этом образования луж. Интенсивно абсорбирующие поверхности следует предварительно обработать эластичной эмульсией «квик-микс». Перед нанесением быстросохнущей нивелировочной шпаклевки следует дождаться высыхания эластичной эмульсии «квик-микс» и образования на ней пленки (спустя примерно 1 день). Следует изолировать стены, опоры и т.д. с помощью специальных полос.

#### **Нанесение:**

Быстро смешать быстросохнущую нивелировочную шпаклевку с чистой водой (20 кг с примерно 4,5 - 5,0 л) с помощью мешалки без комков. Для этого следует сначала влить в емкость 2/3 воды и быстро смешать ее со смесью при помощи мешалки. После этого добавить оставшуюся часть воды, перемешать все еще раз и использовать. Приготовленную нивелировочную шпаклевку следует использовать в течение примерно 25 мин., она может наноситься слоем толщиной до 30 мм.

Спустя примерно 3 часа нанесенная шпаклевка пригодна для хождения. Спустя примерно 1 день разрешается класть на нее керамическую плитку и плиты, спустя примерно 7 дней – покрытия из ПВХ, ковровые покрытия, паркет и т.д.

Не разрешается добавлять к смеси какие-либо дополнительные составляющие. Засыхающий, твердеющий раствор не следует разбавлять водой.

Свежеположенные поверхности следует беречь от мороза, влажности, слишком быстрого высыхания, к примеру, в результате воздействия

солнечных лучей, сквозняка, высоких температур и других неблагоприятных погодных условий.

**Расход:**

Из 20 кг сухой смеси получается примерно 15 л шпаклевки, готовой к употреблению. Расход шпаклевки зависит от структуры основания и толщины слоя.

Толщина слоя	Сухая смесь	Свежий раствор
3 мм	~ 5 кг/м <sup>2</sup>	~ 3 л/м <sup>2</sup>
5 мм	~ 8 кг/м <sup>2</sup>	~ 5 л/м <sup>2</sup>
10 мм	~ 16 кг/м <sup>2</sup>	~ 10 л/м <sup>2</sup>
30 мм	~ 48 кг/м <sup>2</sup>	~ 30 л/м <sup>2</sup>

**Хранение:**

В сухом месте в соответствии с инструкцией.

**Форма поставки:**

Пакеты по 8 кг, мешки по 20 кг.

**Примечание:**

Технические данные действительны при температуре 20°C / 65% относительной влажности воздуха. При более высоких температурах указанные промежутки времени сокращаются, при более низких температурах - увеличиваются.

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. тж. информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: октябрь 2004

Дальнейшая информация:

**ЗАО «Квик-микс»**

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru