

RZB Ruck-Zuck-Beton

RZB Бетонная смесь "Ruck-Zuck"

Быстротвердеющая бетонная смесь для установки и фиксации столбов оград, сушилок для белья и т.д. Не требует предварительного замешивания с водой. Не пригодна для изготовления строительных элементов, требующих расчеты по ДИН / СНиП.

| Технические данные | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Зернистость: | 0 - 8 мм |
| Время использования: | ~ 5 мин. |
| Температура применения: | > + 5°C |
| Расход воды: | 3 - 3,5 л / 25 кг |
| Выход раствора: | ~ 13 л / 25 кг |
| Хранение: | в сухом месте надлежащим образом |
| Форма поставки: | мешки по 25 кг |
| Цвет: | серый |

Свойства:

- минеральный состав
- быстротвердеющая

Применение:

- для внутренних и наружных работ
- разнообразно применяемая бетонная смесь
- для быстрой установки и фиксации столбов оград, сушилок для белья, табличек и т.д., а также для изготовления небольших фундаментов
- непригодна для изготовления строительных элементов, требующих расчеты по ДИН / СНиП

Качество и безопасность:

- малое содержание хроматов согласно нормами TRGS 613
- контролируемое качество
- высококачественные вяжущие согласно нормам DIN EN 197
- заполнители согласно нормам DIN EN 12518

Основа:

Поверхность земли должна быть несущей и хорошо утрамбованной. Для установки строительного элемента следует выкопать достаточно большую яму или канаву. Перед нанесением бетона стенки и дно ямы следует увлажнить, не допуская образования луж.

Нанесение:

На 25 кг сухой смеси требуется ~ 3 - 3,5 л воды. Засыпать сухую смесь слоем высотой 10-15 см и полить слой соответствующим количеством воды из лейки. После полного впитывания воды в слой можно засыпать следующий слой смеси и поливать его водой. При необходимости следует утрамбовать материал.

После окончания работ поверхность следует выровнять. В зависимости от температуры воздуха и почвы бетон начинает твердеть ~ через 5 мин. и дополнительной фиксации строительных элементов не требуется. Спустя ~ 1 час закрепленные строительные элементы могут находиться под нагрузкой, полное затверждение состава происходит через 28 дней.

Изготовленные строительные детали или поверхности следует беречь от неблагоприятных погодных условий (сильное солнечное излучение, ветер, ливень, мороз и т.д.). Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и почвы ниже + 5°C.

Выход раствора:

Из 25 кг сухой смеси RZB получается ~ 13 л свежего раствора.

Расход:

На 1 м² поверхности и 1 см толщины слоя требуется ~ 20 кг сухой смеси.

| Выемка | | | Материал, кг |
|-----------|------------|------------|-----------------|
| Длина, см | Ширина, см | Высота, см | |
| 30 | 30 | 20 | 36 |
| 30 | 30 | 40 | 72 |
| 30 | 30 | 60 | 108 |
| 60 | 60 | 20 | 144 |
| 60 | 60 | 40 | 288 |
| 60 | 60 | 60 | 432 |
| 100 | 100 | 20 | 400 |
| 100 | 100 | 40 | 800 |
| 100 | 100 | 60 | 1200 |

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом.

Форма поставки:

Мешки по 25 кг

Примечание:

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2009

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com, www.quick-mix.com/ru