

SZE Schnell-Zement-Estrich

SZE Быстротвердеющая цементная стяжка

Для изготовления бесшовных полов и санации цементных оснований. Быстротвердеющая. Для внутренних и наружных работ. Зернистость 0-8 мм. ZE 20.

Технические данные	
Классы прочности:	CT-C25-F4 согласно нормам EN 13813 ZE 20 согласно нормам DIN 18560
Прочность на сжатие:	в среднем ≥ 25 Н/мм ²
Пригодность для хождения:	спустя ~ 3 часов
Нагрузка:	спустя ~ 1 дня
Зернистость:	0 - 8 мм
Толщина слоя:	25 - 80 мм
Время использования:	~ 45 мин.
Температура применения:	от + 5°C до + 30°C
Расход воды:	~ 2,5 - 3 л / 25 кг
Выход раствора:	~ 12 л / 25 кг
Расход:	~ 20 кг/м ² /см толщины слоя укладки
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 25 кг

Свойства:

- быстротвердеющая
- нагрузка возможна спустя ~ 1 дня после нанесения
- морозостойкая после затвердевания
- чисто минеральный состав

Применение:

- для наружных и внутренних работ
- для изготовления бесшовных полов / стяжек и «плавающих» полов
- для ремонта и санации цементных оснований
- для нанесения слоем толщиной 25 - 80 мм

Качество и безопасность:

- класс прочности CT-C25-F4 согласно нормам EN 13813
- класс прочности ZE 20 согласно нормам DIN 18560
- вяжущее согласно нормам EN 197 и быстротвердеющие цементы
- кварцевые добавки согласно нормам EN 13139, зернистость 0-8 мм
- контролируемое качество
- класс строительных материалов A1 - негорючая
- малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613

Основание:

Основание должно быть несущим, без трещин, очищенным и свободным от загрязнений и разделительных средств любого рода (слоев краски, масел, жиров и т.д.). Перед нанесением раствора следует равномерно увлажнить основание, избегая при этом образования луж.

обильно промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2009

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru