

ÖKOTAN-bitumengrondlaag BGR

Oplosmiddelvrije grondlaag voor een betere hechting van dikke bitumenlagen. Rood gekleurd voor visuele controle. Voor buiten en binnen.

Technische informatie

Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +30°C
Consistentie:	vloeibaar
Verbruik:	ca. 150 g/m ²
Temperatuurbestendigheid:	-20°C tot +80°C
Inwerktijd:	na ca. 30 minuten
Bewaring:	vorstvrij, droog, ca. 12 maanden
Leveringsvorm:	verpakkingen van 5 kg, 20 kg
Kleur:	rood

Eigenschappen:

- oplosmiddelvrij
- gebruiksklaar
- aan te brengen met rol en borstel
- stofbindend en verstevigend
- waterafstotend en waterdampdoorlatend
- rood gekleurd

Toepassing:

- voor een betere hechting van dikke bitumenbekledingen op minerale ondergronden
 - voor de versteviging van minerale ondergronden
 - voor buiten en binnen

Kwaliteit & veiligheid:

- ÖKOTAN-systeemproduct oplosmiddelvrij
- kwaliteitscontrole

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig, aan de oppervlakte droog, schoon en vrij van scheidingslagen zijn. Tijdens de bouwphase mag er geen water



binnendringen tussen de ondergrond en de grondlaag. Losse delen moeten worden verwijderd. De pleisterlagen moeten uitgehard zijn.

Verwerking:

De ÖKOTAN-grondlaag kan met de borstel of rol worden aangebracht. De daaropvolgende dikke bitumenlaag mag ook op de nog licht vochtige grondlaag aangebracht worden (na ca. 30 minuten).

Langere droogtijden hebben geen negatieve invloed op de hechting van de volgende laag; nieuwe stofvorming moet evenwel worden vermeden. De ÖKOTAN-bitumengrondlaag moet beschermd worden tegen ongunstige weersinvloeden (vorst, regen, enz.). Niet verwerken bij lucht- en ondergrondtemperaturen onder +5°C.

Verbruik:

Afhankelijk van het opslorpend vermogen van de ondergrond is ca. 150 g/m² nodig.

Bewaring:

Verpakking goed sluiten en droog en vorstvrij bewaren. We bevelen aan het product binnen ca. 12 maanden te gebruiken.

Leveringsvorm:

Verpakkingen van 5 kg, 20 kg

Opmerking:

De technische informatie geldt bij 20°C en bij 60% relatieve luchtvochtigheid.

De informatie wordt gegeven op basis van omvangrijke testen en praktische ervaring. Ze is niet op iedere toepassing overdraagbaar. Daarom bevelen we in voorkomend geval aan toepassingstesten uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling van het product voorbehouden. Voor het overige gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Editie: december 2004

Verdere informatie:

quick-mix • tubag S.A.

rue des chaux, L-5324 Contern

Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920

info@quick-mix.com, www.quick-mix.com