

## Peinture bitumineuse isolante BIA

Peinture bitumineuse d'étanchéité à base de solvants pour la protection du béton, du crépi et de la maçonnerie. Usage extérieur.

| Informations techniques     |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Matériau de base :          | bitume                                |
| Température de traitement : | +5°C à +35°C                          |
| Consistance :               | applicable à la brosse                |
| Consommation :              | env. 0,25 l/m <sup>2</sup> par couche |
| Constance thermique :       | -20°C à +100°C                        |
| Résistance à la pluie :     | env. 3 heures                         |
| Temps de séchage :          | env. 24 heures                        |
| Stockage :                  | à l'abri de l'humidité, env. 12 mois  |
| Forme de livraison :        | Bidons métalliques 5 l, 10 l, 25 l    |
| Couleur :                   | noir                                  |

### Propriétés :

- à base de solvants
- prête à l'emploi
- résistante aux matières agressives courantes dans le sol
- résistante aux eaux nuisibles pour le béton, aux acides dilués ainsi qu'aux lessives, aux vapeurs et aux gaz de fumée.
- applicable à la brosse et au rouleau

### Application :

- pour l'étanchement du béton, du crépi et de la maçonnerie
- comme peinture protectrice pour les feutres bitumés, le fer et le bois
- Usage extérieur

### Qualité & sécurité :

- Produit système **d'étanchéité** à base de solvants
- Matériau de base : bitume
- Qualité contrôlée

### Fond :

Le fond doit être d'une capacité portante suffisante, sec en surface, propre et ne comporter aucune poussière ni autre couche de séparation (par exemple couche de peinture, décoffrant). Pendant la phase de construction, l'eau ne doit pas pénétrer entre le fond et la peinture. Les pièces détachées doivent être retirées. Le fond du crépi doit être pris. Produit non adapté à une utilisation sur du polystyrène expansé et extrudé.

### Traitement :

Sur fonds poreux, utilisez du produit d'apprêt bitumineux à base de solvants BVA. Au bout de 12 heures de séchage, en règle générale, appliquez 3 couches de couverture. La peinture bitumineuse isolante peut être appliquée au rouleau ou à la brosse. Respectez un temps de séchage de 24 heures entre chaque couche.

Pour remplir la fouille, utilisez uniquement du matériau sans argile car la recompression et le gonflement des sols cohérents peuvent provoquer

l'apparition de forces de poussée non autorisées. Les blocs de rochers et les gravats ne doivent pas être utilisés pour combler la fouille. Evitez toute charge ponctuelle sur la surface d'étanchéité due par exemple aux plaques ondulées ou nodulaires. Après séchage complet de la peinture isolante, utilisez du liant bitumineux ÖKOTAN sans solvant pour le collage des plaques de drainage et de protection.

Protégez la peinture bitumineuse isolante afin d'éviter qu'elle sèche et soit exposée à des influences atmosphériques défavorables. Traitement à des températures ambiantes et du fond inférieures à +5°C.

**Consommation :**

Il faut env. 0,25 l/m<sup>2</sup> par couche.

**Stockage :**

Stockez le bidon bien fermé dans un endroit à l'abri l'humidité. Nous vous recommandons d'utiliser le produit dans les 12 mois.

**Forme de livraison :**

Bidon métallique de 5 litres, 10 litres et 25 litres

**Remarque :**

Les indications techniques se réfèrent à une humidité relative de 20°C/60%.

Cette peinture contient des solvants inflammables. Veillez à l'utiliser dans un endroit suffisamment aéré. Evitez toute inhalation intensive des vapeurs. Ne déversez pas le produit dans les canalisations ou les nappes phréatiques.

Les indications fournies ont fait l'objet d'analyses complètes et découlent de l'expérience pratique. Elles ne sont pas toujours applicables. C'est pourquoi nous vous recommandons de procéder à des essais. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Etat : novembre 2005

Pour plus d'informations, contactez :

**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück**  
**Tél. 0541/601-01, Fax 0541/601-853**  
**info@quick-mix.de, [www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)**