

BITUMEN STRIJKFOLIE FLEXIBEL BSF

Oplosmiddelvrije bitumenlaag voor hoogflexibele afdichtingen voor daken, muren en vloeren. Voor binnen en buiten.

Technische gegevens

Materiaalbasis:	Bitumenrubber
Ruwe dichtheid:	1,15 kg/l
Verwerkingstemperatuur:	+ 5 tot + 30 °C
consistentie:	pasteus
Verbruik:	ca. 1,5 kg/m ² per laag
Temperatuurbestendigheid:	- 20 °C tot + 80 °C
Regenvast:	na ca. 6 uur
Droogtijd:	minstens 24 uur

Eigenschappen:

- oplosmiddelvrij
- gebruiksklaar
- hoogflexibel en scheurvullend
- bestand tegen kou en warmte
- met officieel testrapport
- op kwaliteit gecontroleerd

Toepassing:

- Voor het afdichten van buitenmuren van beton, metselwerk en pleisterwerk, die in contact komen met de aarde, tegen bodemvocht en niet drukkend water
- Voor het beschermen van bitumen dakbanen
- Voor het afdichten van betegelde vlakken in vochtige ruimtes
- Als horizontale afdichting tegen vocht bij betonnen vloeren, terrassen en balkons
- Altijd aanbrengen aan de kant van het water
- Voor binnen en buiten

Ondergrond:

De ondergrond moet stabiel, vrij van oneffenheden, droog, schoon en vrij zijn van stof en andere scheidingslagen (bijv. verflagen, ontkistingsoliën). Losse deeltjes verwijderen.

Aan alle binnenste hoeken en muur/vloeraansluitingen moeten m.b.v. een mortel van MG II of MG III hoeken met een radius van 4 tot 6 cm uitgevoerd worden.

Verwerking:

OEKOTAN Bitumen-Strijkfolie flexibel met borstel, rol of kwast aanbrengen. Als voorstrijk wordt OEKOTAN Bitumen-Strijkfolie flexibel met ca. 50 % water verdund. Als afwerklaag worden twee dekkende lagen onverdund aangebracht. Elke laag moet 12 tot 24 uur drogen.

Als afdichting onder betegelde vlakken binnen raden wij aan om in de laatste laag quick-mix kwartszand te strooien en zo de stroefheid van



het oppervlak te verhogen. In alle hoeken en muur/vloeraansluitingen moet glasvezelweefsel in de eerste laag ingewerkt worden. De verse laag is oplosbaar in water en moet tegen regen worden beschermd totdat ze helemaal droog is. OEKOTAN Bitumen Strijkfolie flexibel moet beschermd worden tegen te snelle uitdroging en slechte weersinvloeden (vorst, regen etc.). Verwerking niet bij lucht- en ondergrondtemperaturen onder + 5 °C.

Opslag:

Droog en vorstvrij in de originele, goed gesloten verpakking bewaren.

Aanwijzing:

Voor het vullen van de bouwsleuf uitsluitend leemvrij vulmateriaal gebruiken. Bouwpuin, kiezel en rolstenen zijn niet geschikt voor het vullen.

Pour tous autres détails, consulter :

quick-mix • tubag S.A.

rue des chaux, L-5324 Contern

Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920

info@quick-mix.com, www.quick-mix.com