

## Bitumen Voorstrijk BVA

**Oplosmiddelhoudende, bitumineuze voorstrijk ter verbetering van de hechtsterkte op minerale ondergronden en op bitumen dakbanen. Voor buiten.**

### Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur:	> 0 C tot + 35 C
Consistentie:	vloeibaar
Verbruik:	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> per laag
Temperatuurbestendigheid:	> 20 C tot +100 C
Regenvast:	na ca. 4-6 uur
Droogtijd:	ca. 12 uur
Opslag:	droog

### Eigenschappen:

- bevat oplosmiddelen
- gebruiksklaar • vloeibaar
- zwak van geur • goed indringingsvermogen
- met rol en kwast verwerkbaar

### Toepassing:

- als voorstrijk op alle minerale ondergronden
- als voorbereiding en ter verbetering van de hechtsterkte op bitumen dakbanen, metaal en hout.
- voor buiten

### Kwaliteit & Zekerheid:

- Afdichtings-systeemproduct oplosmiddelhoudend
- Materiaalbasis bitumen
- met toevoeging van hechtmiddelen
- op kwaliteit gecontroleerd

### Ondergrond:

De ondergrond moet stabiel, aan de oppervlakte droog, schoon en vrij zijn van stof en andere scheidingslagen (bijv. verflagen, ontkistingsoliën). Losse deeltjes verwijderen. Pleisters moeten uitgehard en opgeruwd zijn. Niet geschikt voor toepassing op geëxpandeerd en geëxtrudeerd polystyreen.

### Verwerking:

Bitumen-voorstrijk op het gehele oppervlak met borstel, rol of geschikt toestel aanbrengen. Na ca. 12 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden en de temperatuur, kan de volgende laag aangebracht worden. Bitumen-voorstrijk moet beschermd worden tegen te snelle uitdroging en slechte weersinvloeden (vorst, regen

etc.). Verwerking niet bij lucht- en ondergrondtemperaturen onder + 0 °C.

**Verbruik:**

Per laag ca. 0,15 l/m<sup>2</sup>.

**Opslag:**

Verpakking goed gesloten en droog opslaan. Wij raden aan om het product binnen ca. 12 maanden te gebruiken.

**Aanwijzing:**

Deze voorstrijk bevat brandbare oplosmiddelen. Zorg voor voldoende ventilatie bij de verwerking ervan. Vermijd intensieve inademing van de dampen. Afval niet in de gootsteen werpen of in het grondwater terecht laten komen.

Pour tous autres détails, consulter :

**quick-mix • tubag S.A.**

**rue des chaux, L-5324 Contern**

**Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920**

**info@quick-mix.com, www.quick-mix.com**