

## Gekorrelde isolatiemateriaal ISORAAB DK-I

**Gekorrelde isolatiemateriaal van geëxpandeerd perlietgesteente voor de warmte-isolatie van zolderplafonds, houten balkenplafonds, voor daken (tussen de spanten) en voor wanden die gebouwd zijn met houten frames of houten panelen.**

<b>Technische informatie</b>	
Basis:	Perlietgesteente
Korreling:	1-6 mm
Stortdichtheid:	ca. 85 gr./l
Warmtegeleidbaarheid rekenwaarde :	0,05 W/mK
Bouwstofklasse volgens DIN 4102:	A1, niet brandbaar
Temperatuurbestendigheid:	ca. 1000 °C
Registratie-nr. :	Z-23.11-1288
Leveringsvorm:	zak van 100 liter

### **Eigenschappen:**

- Perlietgesteente
- hoge warmte-isolatie
- niet zelfdragend
- licht
- officieel goedgekeurd door de Duitse instantie voor bouwtoezicht

ISORAAB DK-I is gekorrelde isolatiemateriaal van geëxpandeerd natuurlijk perlietgesteente, zuiver natuurproduct, niet brandbaar en bouwbiologisch onbedenklijk.

Het gekorrelde isolatiemateriaal ISORAAB DK-I wordt door ongedierte en knaagdieren gemeden, verrot niet, krimpt niet, kan gestort worden en vormt een voegloze isolatielaag zonder koudebruggen.

### **Toepassing:**

Gekorrelde isolatiemateriaal ISORAAB DK-I dient voor de warmte-isolatie van zolderplafonds, houten balkenplafonds, voor daken (tussen de spanten) en voor wanden die gebouwd zijn met houten frames of houten panelen.

### **Verwerking:**

Het gekorrelde isolatiemateriaal ISORAAB DK-I is makkelijk verwerkbaar: op ruwbouwplafond of in het houten balkenplafond storten, glad maken, klaar. Voor beloopbare oppervlakken is het raadzaam om spaanplaten of een beplanking met messing en groef op de balken vast te nagelen of te schroeven.

**Verbruik:**

ca. 10 l per m<sup>2</sup> bij 1 cm laagdikte.

**Opslag:**

Droog op een houten palet.

**Leveringsvorm:**

Zak van 100 liter, als 1-6 mm korreling

De informatie wordt verstrekt op grond van omvangrijke tests en praktijkervaring. Dit heeft echter geen betrekking op elke afzonderlijke toepassing. Daarom raden wij aan om eventueel proeftoepassingen uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in het kader van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen door te voeren. Voorts gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Stand: februari 2005

Verdere informatie bij:

**quick-mix • tubag S.A.**  
**rue des chaux, L-5324 Contern**  
**Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920**  
**info@quick-mix.com, www.quick-mix.com**