

## Crépi maigre pour béton DPB

**Crépi maigre en ciment pour revêtements et murs en béton. Sans couche d'apprêt. Application à la machine et à la main. Usage intérieur. Adapté aux locaux humides.**

<b>Informations techniques</b>	
Groupe de mortiers :	P II conformément à DIN 18550 GP CS IV conformément à DIN EN 998-1
Liant de base :	Ciment
Temps de traitement à 20°C :	env. 60 à 70 minutes
Température de traitement :	> + 5 ° C
Surface :	feutrant
Traitement :	à la main ou au moyen de machines à enduit ordinaires
Arrêt de projection :	max. 15 à 20 minutes
Épaisseur de couche :	3 à 6 mm, petites surfaces jusqu'à 8 mm
Fond d'enduit :	Béton
Consommation d'eau :	env. 6 l pour 25 kg
Rendement :	env. 18,5 l pour 25 kg
Consommation :	env. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur de couche
Forme de livraison :	Sac de 25 kg
Couleur :	blanc naturel

### Propriétés :

- Application à la main ou à la machine
- Pour des couches d'une épaisseur comprise entre 3 et 6 mm
- Apprêt inutile
- Bonne adhérence
- Feutrant
- Surfaces claires lisses pour un post-traitement optimal

### Application :

- pour l'application d'un enduit léger sur les murs et les revêtements en béton
- pour l'application sur revêtements filigranes lisses et éléments finis en béton
- pour la réalisation à la spatule de joints de béton minces et pour la compensation des abouts
- pour la préparation des surfaces à tapisser et à peindre ou pour les revêtements céramiques à l'intérieur, dans les pièces et les cellules humides

### Qualité & sécurité :

- Produit système **quicktec**
- Groupe de mortiers P II conformément à DIN 18550 ou GP CS IV conformément à DIN EN 998-1
- Liant conformément à DIN EN 197 et additifs minéraux

- Amélioré
- Qualité contrôlée
- Faible teneur en chromate conformément à TRGS 613

**Fond d'enduit :**

Le fond d'enduit doit être d'une capacité portante suffisante, sec et ne pas comporter de poussière, de décoffrant ni autre agent de séparation (si nécessaire, nettoyez ou retirez les pièces détachées). Pour l'évaluation du fond, respectez les normes VOB/C, DIN 18350 ainsi que la norme relative à l'enduit DIN 18550. Les surfaces en béton doivent être suffisamment sèches. La stabilité doit être vérifiée. L'épaisseur d'application est comprise entre 3 et 6 mm. Les joints, les cassures ou les fentes d'une profondeur supérieure doivent être colmatés au préalable.

**Traitement :**

Le traitement se fait au moyen de machines à enduire ordinaires ou à la main. Dès l'application, peignez et aplanissez à la raclette. Le temps de traitement du début du gâchage au feutrage ou au lissage varie selon les conditions climatiques et le pouvoir absorbant du fond. Il est d'env. 60 à 70 minutes. Après la prise, humidifiez la surface section par section et feutrez-la grossièrement. Ensuite, procédez au feutrage fin. Ne repassez pas sur du produit déjà pris et n'appliquez pas d'eau supplémentaire. En cas d'interruption supérieure à 15 ou 20 minutes, nettoyez les flexibles et l'appareil.

Protégez l'enduit frais afin d'éviter qu'il sèche et soit exposé à des influences atmosphériques défavorables (gel, etc.). Ventilez bien les pièces fermées après l'enduit. Evitez cependant les courants d'air. N'appliquez pas le produit à des températures ambiantes et du fond inférieures à + 5 °C.

**Technique à la machine :**

Les enduits maigres sont particulièrement adaptés pour une application au moyen de machines à enduire ordinaires ou de pompes à vis. Lors de l'utilisation de pompes à vis (par exemple PFT G4), utilisez une gaine d'une puissance réduite et un post-mélangeur. L'utilisation d'une buse d'injection spéciale pour enduits décoratifs, de blindage et de fond simplifie l'application en couche mince.

**Rendement :**

25 kg de mortier sec DPB donnent après mélange env. 18,5 l de mortier pour enduit maigre.

**Consommation :**

La consommation dépend de l'épaisseur appliquée. Pour une épaisseur d'application de 1 mm, il faut env. 1,4 kg de mortier sec par m<sup>2</sup>.

**Stockage :**

Séchage sur une palette en bois. Nous vous recommandons d'utiliser le produit dans les 6 mois.

**Remarque :**

Ne mélangez pas les enduits maigres à d'autres produits car cela pourrait modifier fortement leurs propriétés. Nettoyez l'outil après utilisation car les résidus de produit peuvent réduire fortement la période de traitement. Le produit réagit de manière alcaline à l'humidité/l'eau. Par conséquent, protégez-vous la peau et les yeux. En cas de contact, rincez soigneusement à l'eau.

Les indications fournies ont fait l'objet d'analyses complètes et découlent de l'expérience pratique. Elles ne sont pas toujours applicables à chaque cas. C'est pourquoi nous vous recommandons de procéder à des essais. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Etat : décembre 2004

Pour plus d'informations, contactez :  
**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG**  
**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück**  
**Tél. 0541/601-01, Fax 0541/601-853**  
**info@quick-mix.de, [www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)**