

Crépi isolant DUP 01

Crépi isolant avec granules en polystyrène pour le crépissage sur une ou plusieurs couches, à l'intérieur et à l'extérieur. Pour couches de compensation jusqu'à 50 mm. Hydrofuge.

Informations techniques	
Groupe de mortiers :	LW CS II conformément à DIN EN 998-1 MG P II conformément à DIN 18550
Grain :	0 – 1,2 mm
Température de traitement :	> + 5°C
Temps de traitement :	env. 1 à 2 heures
Consommation d'eau :	env. 11 l pour 30 l
Consommation :	env. 1,0 m ² pour 30 l pour une épaisseur de couche de 30 mm
Stockage :	à l'abri de l'humidité, env. 6 mois
Forme de livraison :	Sac de 30 l

Propriétés :

- Permet la diffusion
- Traitement aisé
- Grande stabilité, y compris en cas d'épaisseurs importantes
- Hydrofuge
- Résistant au gel après séchage

Application :

- Possibilité d'usage intérieur et extérieur
- Pour la réalisation de couches de compensation pouvant atteindre 50 mm d'épaisseur
- Pour le remplissage de fentes et de fissures de maçonnerie
- Parfaitement adapté à la rénovation de charpentes

Qualité & sécurité :

- Liant de haute qualité conformément à DIN EN 197 et à DIN EN 459
- Groupe de mortiers P II conformément à DIN 18550, LW CS II conformément à DIN EN 998-1
- Granulats légers en polystyrène expansé (EPS)
- Amélioré
- Qualité contrôlée
- Faible teneur en chromate conformément à TRGS 613

Fond d'enduit/fond :

Le fond doit être d'une capacité portante suffisante, absorbant, sec et ne pas comporter de poussière, de décoffrant ni autre agent de séparation (si nécessaire, nettoyez ou retirez les pièces détachées). Pour l'évaluation du fond, respectez les normes VOB/C, DIN 18350 al. 3 ainsi que la norme relative à l'enduit DIN 18550.

Pré-imprégnerez ou vaporisez les surfaces d'application de l'enduit. Pour les surfaces en béton et les éléments muraux lisses et ultra densifiés, un traitement préalable au mortier d'accrochage en ciment quick-mix ZHB s'impose.

Traitement :

Mélangez le contenu du sac à 11 l d'eau propre au moyen d'un mélangeur ou autre. Ajoutez éventuellement un peu d'eau jusqu'à l'obtention d'un mortier pouvant être appliqué à la truelle.

Le crépi isolant peut être appliqué sur une ou plusieurs couches d'une épaisseur pouvant atteindre 50 mm. Après un temps de prise suffisant, grattez la surface. Avant d'appliquer une autre couche d'enduit, respectez un temps de repos d'environ 1 jour par mm d'enduit. Pour les épaisseurs plus importantes ou en cas de temps de repos réduit, prévoyez un spatulage structurel par exemple au mortier à coller et à appliquer à la spatule SKS quick-mix.

Lors du colmatage de fentes, procédez toujours de bas en haut et veillez à ne laisser aucun vide. Retirez la gaine des tuyaux, etc. avant le remplissage. Appliquez une épaisseur de max. 50 mm par couche. En cas d'enduit sur plusieurs couches, laissez la 1^{ère} couche prendre suffisamment longtemps (1 ou 2 jours).

Protégez le mortier frais afin d'éviter qu'il sèche et soit exposé à des influences atmosphériques défavorables (averses, gel, etc.). N'appliquez pas le produit à des températures ambiantes et du fond inférieures à +5°C.

Consommation :

Avec une épaisseur de couche de 30 mm, un sac de DUP de 30 l permet de crépir env. 1,0 m².

Stockage :

Séchage sur une palette en bois. Nous vous recommandons d'utiliser le produit dans les 6 mois.

Forme de livraison :

Sac de 30 l

Remarque :

Ce produit contient de la chaux et du ciment et réagit de manière alcaline à l'humidité/l'eau. Par conséquent, protégez-vous la peau et les yeux. En cas de contact, rincez soigneusement à l'eau. En cas de contact oculaire, consultez immédiatement un médecin. Voir également les mentions figurant sur le sac.

Les indications fournies ont fait l'objet d'analyses complètes et découlent de l'expérience pratique. Elles ne sont pas toujours applicables à chaque cas. C'est pourquoi nous vous recommandons de procéder à des essais. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Etat : janvier 2005

Pour plus d'informations, contactez :
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tél. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de

