

Machinekalkcementpleitster ED 560

Product:

ENDOLITH 560 is een in de fabriek gemengde kalk-cementpleister op basis van kalk, cement en zand. De kwaliteit wordt extern gecontroleerd conform DIN 18557.

Aanbrengen:

Geschikt voor binnen en buiten. Ideaal voor gevels.

Rendement:

1 t komt overeen met ongeveer 680 liter mortel. 1 zak geeft ongeveer 27 liter mortel.

Ondergrond :

Zwaar metselwerk allerhande, beton (ruw en poreus), alle voldoende stevige ondergrond. Bij nieuwe soorten ondergrond dienen de aanbevelingen van de leverancier te worden gevolgd. Raadpleeg de "Algemene aanbevelingen voor bepleistering". De ondergrond moet proper zijn en vrij van losse delen. Vuil dient te worden verwijderd.

Verpakking:

In zakken van papier overtrokken met een beschermlaag, 30 kg per zak, 35 zakken per europalet, voorzien van een beschermhoes tegen regen.

Endolith 560 is een chromatarme mortel volgens TRGS 613.

Aanbrengen:

Bij voorkeur met een spuitmachine. Respecteer de "Algemene aanbevelingen voor bepleistering".

Afwerking:

Na uitharding met alle courante minerale sierpleisters of verf. Buiten zijn minerale produkten te verkiezen. Volgens de norm DIN V 18550 is ENDOLITH 560 waterafstotend. Een afwerkingslaag is dus niet strict noodzakelijk.

Aanmaakwater	$\pm 17,0 \%$
Densiteit verse mortel	$< 1600 \text{ kg/m}^3$
Densiteit uitgeharde mortel	$\leq 1600 \text{ kg/m}^3$
Druksterkte	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Buigsterkte	$\geq 1,6 \text{ N/mm}^2$
Hechting op gladde beton	$\pm 21 \%$
Capillariteit	$\leq 1,5 \text{ g/dm}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$
Vergelijkbare waterdamp diffusieluchtlaagdikte	$sd \leq 1,0 \text{ m}$
Dynamische E-modulus	$\leq 7000 \text{ MPa}$

Verdere informatie bij:
quick-mix • tubag S.A.
rue des chaux, L-5324 Contern
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920
info@quick-mix.com, www.quick-mix.com