

GRUNDPUTZ MASCHINE ED 560

ED 560 ist ein Kalk-Zement Maschinenputz. Die Qualität ist nach DIN 18557 fremdüberwacht.

Anwendung

Innen und außen. Besonders geeignet für Fassaden.

Ergiebigkeit

1 t entspricht etwa 680 l Frischmörtel.

1 Sack ergibt etwa 27 l Frischmörtel.

Putzgrund

Schweres Mauerwerk aller Art, Beton (rauh, saugend) und Putzträger mit ausreichender Eigenstabilität ohne Vorbehandlung. Bei neuartigen Untergründen Putzvorschriften des Putzgrundherstellers beachten. Folgen Sie bitte den "Allgemeinen Empfehlungen zum Verputzen". Der Putzgrund muß sauber und frei von losen Teilen sein. Filmbildende Trennmittel unbedingt entfernen.

Lieferform

Silo SMP. Säcke zu 40 kg, 35 auf Europalette. Mit Regen- und Feuchtigkeitsschutz

ED 560 ist ein chromatarmer Mörtel nach TRGS 613.

Wasserzugabe	± 17 %
Frischmörtelrohddichte	± 1600 kg/m ³
Trockenrohddichte	± 1600 kg/m ³
Druckfestigkeit	≥ 2,5 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	≥ 1,6 N/mm ²
Luftporengehalt	± 21 %
Wasseraufnahmekoeffizient	≤ 1,5 g/dm ² ·min ^{0,5}
Wasserdampfdurchlässigkeit	sd ≤ 1,0 m
Elastizitätsmodul	≤ 7000 MPa

Aufbereitung

Silo: Vollautomatisch mit den Silo- Mischstationen SMP.

Sack: Mit allen gängigen Putzmaschinen.

Verarbeitung

Vorzugsweise sollte mit einer Putzmaschine gearbeitet werden.

Beachten Sie bitte die "Allgemeinen Empfehlungen zum Verputzen".

Beschichtung

Nach Aushärtung mit allen üblichen mineralischen Edelputzen oder Farben (z.B. CHROMOLITH, CHROMOPAINT, FACILITH). Im Außenbereich sind mineralische Produkte zu bevorzugen.

ED 560 ist entsprechend der DIN V 18550 als wasserabweisend eingestuft. Eine Beschichtung ist demnach nicht zwingend notwendig.

Lagerung

Silo: Im Silo bleibt ED 560 vor Witterungseinflüssen geschützt.

Normen

DIN	V 18550	PII
-----	---------	-----

Ausschreibungstext

Liefern und Aufbringen eines mineralischen Grundputzes aus Werk-Trockenmörtel der Gruppe PII nach DIN V 18550, bestehend aus Kalk, Zement und Sanden.

Stand: Dezember 2005

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix • tubag S.A.
rue des chaux, L-5324 Contern
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920
info@quick-mix.com, www.quick-mix.com