

Feuille étanche flexible FDF

Joint à 1 composant, sans solvant, applicable à la broche, utilisé sous la faïence. Ponte les fissures. Elasticité durable. Usage intérieur.

Informations techniques	
Température de traitement :	+ 5°C à + 35 °C
Densité :	1,5 kg/l
Pontage des fissures :	Jusqu'à une largeur de 2 mm (pour une épaisseur de couche de 1 mm)
Durée de séchage entre les opérations :	env. 1 heure (selon les conditions atmosphériques)
Recouvrement possible au bout de :	env. 12 heures (selon les conditions atmosphériques)
Consommation :	env. 1,0 à 1,5 kg/m ²
Stockage :	A l'abri du gel et de l'humidité
Forme de livraison :	Seau de 25 kg

Propriétés :

- Prêt à l'emploi
- Applicable à la brosse
- Résistant aux déformations et propriétés d'égalisation
- Sans solvant
- Ponte les fissures
- Elasticité durable
- Etanche à l'eau

Application :

- Usage intérieur
- Murs et sols
- Comme étanchement alternatif sous la faïence et les dallages, dans des pièces mouillées et humides telles que douches, salles de bain, cuisines, etc.
- Utilisation possible uniquement en association avec les colles Flex quick-mix, par exemple FX 900, FX 930, FL 900
- Résistance à l'humidité classes I et II
- Pour l'étanchement sur le béton, le béton-gaz, les enduits en ciment et en ciment à la chaux, la maçonnerie, les aires en ciment, le placoplâtre, les plaques en staff, les glacis, les enduits chauffants, les faïences anciennes, la pierre naturelle, etc.

Qualité & sécurité :

- Liant organique sans solvant
- Résistance à l'humidité classes I et II
- Qualité contrôlée

Fond :

Le fond doit être d'une capacité portante suffisante, sec, propre et sans poussière. Les couches de peinture se détachant et la poussière doivent être éliminées. Si nécessaire, pré-imprégnez les fonds absorbants et appliquez de l'émulsion d'accrochage HE quick-mix. Nettoyez soigneusement les surfaces lisses non absorbantes (telles que les faïences anciennes). Ne laissez aucun résidu de produit de nettoyage sur le fond.

Appliquez de l'émulsion d'accrochage HE quick-mix sur les fonds à base de sulfate de calcium (par exemple glacis, planchers à plâtre). Pour pouvoir appliquer la FDF, l'émulsion HE doit être parfaitement sèche et former un film.

Traitement :

Avant d'appliquer la feuille étanche flexible FDF, les joints de mouvement et de recouvrement doivent être étanchés avec de la bande étanche flexible DBF quick-mix et les avaloirs de plancher et les passages de tuyaux doivent être étanchés avec une manchette étanche sol (DM-B) ou une manchette étanche mur (DM-W) quick-mix.

La FDF s'applique non diluée, au rouleau en laine d'agneau ou au pinceau, en deux fois. Appliquez le joint sur toute la surface en couches d'une épaisseur uniforme. Après la première couche, selon les conditions atmosphériques, respectez un temps de séchage d'env. 1 heure. Selon les conditions atmosphériques, les revêtements céramiques peuvent être posés au bout de 12 h environ.

Veuillez respecter la fiche technique « Remarques relatives à la réalisation de joints en association avec des revêtements céramiques et des revêtements en faïence et en dallage pour usage intérieur et extérieur ».

N'utilisez pas le produit à des températures ambiantes et du fond inférieures à +5°C et supérieures à 35°C. Protégez le produit fraîchement appliqué contre un séchage trop rapide et des conditions atmosphériques défavorables (fort ensoleillement, gel, averses, etc.).

Consommation :

Selon les conditions, la consommation varie entre 1,0 et 1,5 kg/m².

Stockage :

A l'abri de l'humidité, sur une palette en bois.

Forme de livraison :

Seau de 25 kg

Mise au rebut :

Ne mettez au rebut que les fûts métalliques complètement vides. Les résidus de matériau durci peuvent être mis au rebut conformément à la clé EAK n° 17 03 02 (asphalte, sans goudron).

Remarques :

Les indications techniques se réfèrent à une humidité relative de 23°C/65%.



Ce produit ne contient pas de solvants. En cas de contact, rincez soigneusement à l'eau. En cas de contact oculaire, consultez immédiatement un médecin. Voir également les mentions figurant sur le fût métallique.

Les indications fournies ont fait l'objet d'analyses complètes et découlent de l'expérience pratique. Elles ne sont pas toujours applicables à chaque cas. C'est pourquoi nous vous recommandons de procéder à des essais. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du développement. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Etat : novembre 2005

Pour plus d'informations, contactez :
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tél. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de