

## Tissu d'armature GWS

**Treillis de verre résistant aux alcalins pour la réalisation de la couche d'armature dans le cadre du système d'isolation thermique LOBATHERM. Adapté aux mortiers SKS et aux systèmes d'enrobage organiques.**

### Informations techniques

Masse surfacique :	env. 160 g/m <sup>2</sup>
Maillage :	4 x 4 mm
Résistance à la déchirure :	≥ 2,0 kN par 5 cm
Conditionnement :	rouleau (50 m x 1 m)

### Propriétés :

- grande résistance à la déchirure
- treillis de verre résistant aux alcalins
- mise en œuvre facile et sans formation de plis

### Application :

- pour la réalisation de la couche d'armature destinée aux mortiers SKS et aux enrobages organiques dans le cadre du système d'isolation thermique LOBATHERM

### Qualité et sécurité :

- qualité contrôlée
- résistance aux alcalins
- apprêt antidérapant

### Mise en œuvre :

Appliquer un mortier d'enrobage et de collage de quick-mix (SKS gris, SKS blanc, SKS-L blanc, SKS-KL blanc) ou un enrobage d'armature organique (ASS) en couvrant toute la surface et régler l'épaisseur avec une taloche crantée 8x8x8 mm. Maroufler le tissu d'armature au milieu, puis recouvrir en lissant.

Faire chevaucher les raccordements de tissu d'au moins 10 cm dans tous les sens. Maroufler une bande de tissu supplémentaire sur les angles des bancs de fenêtres et des linteaux (au moins de 30 x 50 cm) ou une bande diagonale sur toute la surface du treillis d'armature.

Bien conduire le treillis d'armature autour de tous les angles et arêtes, sauf en cas d'utilisation de baguettes d'angles entoilées.

### Conditionnement :

rouleau (50 m x 1 m)



Ces mentions font suite à de nombreux contrôles et sont fondées sur des expériences pratiques. Elles ne sont pas applicables à chaque cas de figure. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de faire des essais d'application, le cas échéant. Sous réserve de modifications dans le cadre du développement des produits. Nos Conditions Générales de Vente sont par ailleurs applicables.

Date de révision : janvier 2005.

Pour tous autres détails, consulter :

**quick-mix • tubag S.A.**

**rue des chaux, L-5324 Contern**

**Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920**

**info@quick-mix.com, www.quick-mix.com**