

## Weefselwapening GWS

**Alkalibestendig glaszijde-roosterweefsel voor het vervaardigen van een wapeningslaag in het kader van het LOBATHERM warmte-isolatie-combinatiesysteem. Geschikt voor SKS- en organische mortelsystemen.**

<b>Technische informatie</b>	
Oppervlaktegewicht:	ca. 160 g/m <sup>2</sup>
Maaswijdte	4 x 4 mm
Scheurbestendigheid	≥ 2,0 kN per 5 cm
Leveringsvorm:	rol (50 m x 1 m)

### **Eigenschappen:**

- uitermate scheurbestendig
- alkalibestendig textielglas-roosterweefsel
- gemakkelijke verwerking zonder plooiën

### **Toepassing:**

- Voor het vervaardigen van een wapeningslaag voor SKS- en organische mortelsystemen in het kader van het LOBATHERM warmte-isolatie- combinatiesysteem

### **Kwaliteit & Zekerheid**

- met kwaliteitscontrole
- alkalibestendig
- schuifvast aan te brengen

### **Verwerking:**

quick-mix Plamuur- en lijm mortel (SKS grijs, SKS wit, SKS-L wit, SKS-KL wit) of organische wapeningsmortel (ASS) volledig dekkend en met een kamspatel met tanding 8x8x8 mm opbrengen. Het wapeningsweefsel in het midden inbedden en vervolgens bedekken.

De randen van het weefsel moeten minstens 10 cm naar alle kanten overlappen. Op de vensterbank en in de hoeken van de kozijnbovendorpel moet een extra weefselstrook (minstens 30 x 50 cm) of een stuk pijlvormig weefsel diagonaal over het hele wapeningsweefsel aangebracht worden.

Het wapeningsweefsel moet om alle hoeken en randen heen gelegd worden; bij toepassing van speciale weefsel-hoeken is dit echter niet nodig.

### **Leveringsvorm:**

rol (50 m x 1 m)



De informatie wordt verstrekt op grond van omvangrijke tests en praktijkervaring. Dit heeft echter geen betrekking op elke afzonderlijke toepassing. Daarom raden wij aan om eventueel proeftoepassingen uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in het kader van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen door te voeren. Voorts gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Stand: januari 2005

Pour tous autres détails, consulter :

**quick-mix • tubag S.A.**

**rue des chaux, L-5324 Contern**

**Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920**

**info@quick-mix.com, www.quick-mix.com**