

Kalk-Feinputz-Schlämme KFP

Technische Information	
Mörtelgruppe:	CR CS I gem. DIN EN 998-1 MG P I gem. DIN 18550
Körnung:	0-0,5 mm
Verarbeitungszeit:	ca. 1 Stunde
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C
Wasserbedarf:	ca. 6,5 l Wasser auf 30 kg
Ergiebigkeit:	ca. 24 l von 30 kg
Lagerung:	trocken
Lieferform:	30-kg-Säcke
Farbe:	weiß

Eigenschaften:

- mineralisch
- leichte Verarbeitung

Anwendung:

- zur Herstellung von glatten oder gefilzten Wand- und Deckenflächen
- für innen und außen
 - mit mineralischer Kalkfarbe streichbar

Qualität und Sicherheit:

- CR CS I gem. DIN EN 998-1
- MG P I gem. DIN 18550
- ausgesuchte feine Marmorkörnungen
- Kalk nach DIN EN 459
- Trass gemäß DIN 51043
- güteüberwacht
- chromatarm gemäß TRGS 613

Untergrund:

Als Putzuntergrund eignen sich alle Putze auf Trass-, Trass-Kalk-, Kalk-, Kalk-Zement- und Zement-Basis. Der Untergrund muss in der Oberfläche eben, frostfrei, tragfähig und trocken sein. Die Putze dürfen weder gestrichen noch in irgendeiner Form beschichtet sein. Stark saugende Untergründe sind vorzunässen.

Verarbeitung:

Kalk-Feinputz-Schlämme mittels Motorquirl unter Zusatz von sauberem Wasser klumpenfrei und in einer gut plastischen Konsistenz anrühren, ca. 6,5 l Wasser auf 30 kg. Der Mörtel wird von Hand ca. 2 mm dick aufgezogen und nach einer Standzeit von ca. 5-10 Minuten leicht angenässt und anschließend nachgearbeitet.

Der frische Mörtel ist vor Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen wie Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schützen (ggf. Abhängen mit Folie). Arbeiten nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C ausführen.



Alle für die Ausführung maßgebenden Anwendungsnormen und Vorschriften sind zu berücksichtigen.

Ergiebigkeit:

Ein 30-kg-Sack Kalk-Feinputz-Schlämme ergibt ca. 24 l Nassmörtel.
1 Tonne = ca. 800 l Nassvolumen.

Lagerung:

Kalk-Feinputz-Schlämme ist vor Feuchtigkeit zu schützen und möglichst auf Paletten trocken zu lagern.

Lieferung:

30-kg-Sack

Hinweis:

Dieses Produkt enthält Kalk und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: April 2005

Weitere Auskünfte durch:
tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG
Postfach 1180, 56638 Kruft
Tel. 02652/81-350, Fax 02652/81-333
info@tubag.de, www.tubag.de