

LOBAKAT LK 155

Waterige, zwak gepigmenteerde grondering op basis van silicaat Voor het egaliseren van het zuiggedrag en voor het verbeteren van de hechting op minerale ondergronden. Voor binnen en buiten.

Technische informatie	
Bindmiddelbasis:	kaliwaterglas en co-bindmiddelen
Spec. gewicht:	ca. 1,60 tot 1,65 kg/l
Kleur:	natuur
Verbruik:	ca. 0,2 - 0,3 l/m ² , afhankelijk van de zuigkracht en de structuur van de ondergrond
Opslag:	koel en vorstvrij in de originele verpakking
Leveringsvorm:	15-l-Gebindeverpakking van 15 l
Attentie:	uitsluitend voor minerale ondergronden

Eigenschappen:

- Zeer verzepingsbestendig
- Egaliseert ongelijkmatige zuigkracht van de ondergrond
- Goede hechting op minerale ondergronden

Toepassing:

- Als grondlaag en als middel om de zuigkracht te verminderen van grof en fijnporige minerale ondergronden, zoals ongeverfde nieuwe en oude pleisterlagen van mortelgroep PI c, PII of PIII.
- Voor binnen en buiten

Kwaliteit & Zekerheid

- Bindmiddel: kaliwaterglas en co-bindmiddelen

Ondergrond:

De ondergrond moet droog, stabiel, schoon en vrij zijn van verontreinigingen en alle soorten scheidende lagen. LK 155 is toepasbaar op droge kalk-, kalkcementpleister, uitsluitend voor minerale ondergronden. Niet geschikt voor toepassing op gipsgebonden ondergronden of ondergronden met oude verflagen.

Verwerking:

- **Werktuigen:** kwast, rol
- **Verdunnen:** maximaal met 10% water

Oppervlakken die niet behandeld worden zorgvuldig afdekken, omdat verontreinigingen – vooral op glas en metaal – vaak niet

helemaal verwijderd kunnen worden; corrodeert evt. de ondergrond.
Niet met een spuit aanbrengen!

Verwerkingstemperatuur:

Tijdens de verwerking en gedurende de hele droogtijd mag de temperatuur van de lucht, het materiaal en de ondergrond niet onder +5°C zakken en moet bovendien 3 K boven de dauwpunttemperatuur blijven.

Droogtijd:

Afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid 24 uur.

Verbruik:

Ca. 0,2 - 0,3 l/m² , afhankelijk van de zuigkracht en de structuur van de ondergrond.

Reinigen van de werktuigen:

Onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Opslag:

koel en vorstvrij in de originele verpakking

Leveringsvorm:

verpakking van 15 l

Risicozinnen en kenmerking

Kenmerking volgens de verordening voor gevaarlijke stoffen/EG: -
Informatie met betrekking tot het transport: geen gevaarlijke stof
Waterverontreinigingsklasse: 1 (zelfindeling)

Afvalverwijdering:

Afvalsleutel nr. 08 01 03 (afval van verf en lak op waterbasis) voor LOBAKAT LK 155. Alleen volkomen leeg gemaakte verpakkingen mogen gerecycled worden. Ingedroogde materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr.: 08 01 05 (uitgeharde verven en lakken) of volgens de plaatselijke officiële voorschriften als afval worden verwijderd. (Eventueel informatie inwinnen bij de plaatselijke officiële afvalverwijderaar.)

De informatie wordt verstrekt op grond van omvangrijke tests en praktijkervaring. Dit heeft echter geen betrekking op elke afzonderlijke toepassing. Daarom raden wij aan om eventueel proeftoepassingen uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in het kader van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen door te voeren. Voorts gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Stand: december 2005

Verdere informatie bij:

quick-mix • tubag S.A.
rue des chaux, L-5324 Contern
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920



info@quick-mix.com, www.quick-mix.com

**Notfallnummer:Telefoonnr. in geval van nood: 0761/19240+49
(0)761/19240**