

Lichte pleister LP 18 wa / LP 18 nwa

Lichte machinepleister voor hoog warmte-isolerende wandbouwstoffen. Voor binnen en buiten. MG P II b.

Technische informatie	
Mortelgroep:	P II b LW CS II volgens DIN EN 998-1
Druksterkte:	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Warmtegeleidingsvermogen λ_R :	ca. 0,31 W/mK
Korreling:	0 -1 mm
Verwerkingstijd:	ca. 2 uur
Verwerkingstemperatuur	$> + 5^\circ\text{C}$
Rendement:	ca. 29 l per 30 kg
Verbruik:	ca. 20 kg/m ² bij 20 mm laagdikte
Opslag:	droog, ca. 6 maanden
Leveringsvorm:	zak van 30 kg, container wa – waterafstotend nwa - niet waterafstotend

Eigenschappen:

- goed spanningsgedrag (scheurneiging) bij temperatuurinwerking
- hoog diffusiegedrag zorgt voor een behaaglijk ruimteklimaat
- hoog rendement en gemakkelijke verwerking
- hoog rendement door machineverwerking
- weer-en vorstbestendig na verharding

Toepassing:

- voor binnen en buiten.
- speciaal geschikt voor hoog warmte-isolerende wandbouwstoffen (bijv. lichte bakstenen, poreus beton)
- als één- of tweelagige grondpleister buitenshuis voor de opname van edelpleisters

Kwaliteit & Zekerheid:

- bindmiddel volgens DIN EN 459 en DIN EN 197
- lichte toeslagstoffen uit geëxpandeerd polystyreen (EPS)
- mortelgroep P II b volgens DIN 18550, LW CS II vlg. EN 998-1
- waterafstotend (wa) en niet water afstotend (nwa) leverbaar
- met kwaliteitscontrole
- chromaatarm volgens TRGS 613

Pleistergrond:

De pleistergrond moet goed stabiel en droog zijn en tevens vrij van stof, bekistingsolie, was en andere scheidingsmiddelen. Ter beoordeling en voorbereiding van de pleistergrond moeten de aanwijzingen van de VOB/C, DIN 18350 paragraaf 3, en de pleisternorm DIN 18550 in acht genomen worden.

Op sterk zuigend metselwerk bijv. van poreus beton, moet vooraf HAGALITH AS als grondlaag aangebracht worden om te voorkomen dat water aan de pleister wordt onttrokken dat voor de uitharding nodig is. Metselwerk van normaal zuigende lichte gaatjesstenen, gaatjesstenen, metselwerk van puimsteen of kalkzand hoeft in de regel niet vooraf behandeld te worden. Bij ondergronden met een verschillend zuiggedrag moet tevens vooraf een grondlaag aangebracht worden om te voorkomen dat water aan de pleister wordt onttrokken dat voor de uitharding nodig is. Op glad bekist beton en lichtbeton wordt als voorbehandeling van de pleistergrond de quick-mix cementhechtlaag (ZHB) toegepast. Op ruw bekist beton adviseren wij om een niet volledig dekkende en op gemengd metselwerk een volledig dekkende wratvormige hechtlaag op te brengen met quick-mix cement-machine-voorspuitlaag MZ 4.

Verwerking:

Verwerking handmatig of met mengpompen en de gebruikelijke wormpompen (bijv. G4). Informatie over de machinetechniek vindt u in de machinetechniek-tabel. De hoeveelheid toegevoegd water is afhankelijk van het machinetype en de verwerkbare consistentie. Nadat het water toegevoegd is, moet de mortel binnen twee uur verwerkt worden. De totale dikte van de aangebrachte laag is binnen 10 mm, buiten 20 mm, in één laag 10 - 15 mm. De onderste pleisterlaag moet altijd opgeruwd worden.

De lichte pleister moet voor de opname van de dekpleister gelijkmatig opgedroogd zijn (wit-droog). Als ervaringswaarde geldt 1 dag droogtijd per mm pleisterlaag.

Bij navolgende **dunne lagen edelpleister** (Münchener ruwe pleister, fijne pleister e.d.) moet LP 18 **type wa** (waterafstotend) gebruikt worden. De pleister moet in twee lagen van 20 mm aangebracht worden. De tweede pleisterlaag kan pas aangebracht worden, nadat de eerste laag voldoende stevig is. Dit is in de regel na 2 - 3 uur het geval. Het oppervlak van de eerste pleisterlaag moet opgeruwd worden. De tweede laag LP 18 moet na het aanbrengen licht opgeruwd worden.

Bij navolgende **dikke lagen edelpleister** (krabpleister, met een troffel wratvormig op te brengen laag e.d.) moet LP 18 **type nwa** (niet waterafstotend) gebruikt worden. De pleister moet ca. 10 - 15 mm dik aangebracht worden. Het oppervlak moet opgeruwd worden.

De verse pleister moet beschermd worden tegen te snelle uitdroging en slechte weersinvloeden (sterke wind, vorst, etc.). Verwerking niet bij lucht- en ondergrondtemperaturen onder +5°C.

Rendement:

Een hoeveelheid van 30 kg droge mortel brengt, klaar voor verwerking gemengd; ca. 29 liter pleistermortel op.

Verbruik:

Voor 1 m² pleisteroppervlak met een laagdikte van 20 mm zijn ca. 20 kg droge mortel LP 18 nodig.

Opslag:

Droog op een houten palet. Wij adviseren om het product binnen ca. 6 maanden te gebruiken.

Leveringsvorm:

zak van 30 kg, container
wa- waterafstotend, nwa - niet waterafstotend

Opmerking:

Dit product bevat cement en kalk en reageert met vocht/water alkalisch. Daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking altijd met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk de hulp van een arts inroepen. Zie ook de opdruk op de zak.

De informatie wordt verstrekt op grond van omvangrijke tests en praktijkervaring. . Dit heeft echter geen betrekking op elke afzonderlijke toepassing. Daarom raden wij aan om eventueel proeftoepassingen uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in het kader van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen door te voeren. Voorts gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Stand: december 2004

Verdere informatie bij:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 (0)541/601-01, Fax +49 (0)541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de