

RENOVATIEVERF LX 350

Produit :

Sterk dekkende spanningsarme siliconenhars-gevelverf voor de renovatie van onaanzienlijke gevels met oude pleisterlagen, ook WDVS. Met bijzonder geringe vervuilingsneiging.

Propriétés :

Sterk dekkende spanningsarme siliconenhars-gevelverf voor de renovatie van onaanzienlijke gevels met oude pleisterlagen, ook WDVS. Met bijzonder geringe vervuilingsneiging.

Application :

Weerbestendig, zeer hoog hechtvermogen, hoog vermogen van de waterdampdiffusie, uitermate bestand tegen verzeping, scheurvullend tot 0,2 mm, bijzonder geringe vervuilingsneiging, sterk dekkend.

Toepassing:

Als renovatielaag (gevelverf) op oude pleisterlagen. Ook op intacte gecombineerde isolatiesystemen toepasbaar.

Technische gegevens:

Bindmiddelbasis:	siliconenharsen / siloxane en acrylaat-copolymeren
Spec. gewicht:	ca. 1,60 tot 1,65 kg/l
Slagregen belastingsgroep: slagregens	III, sterk belast door volgens DIN 4108
Kleurnuance:	zie aparte sticker
Droogtijd:	ca. 6-8 uur
Verwerkingstemperatuur: ondergrond)	> + 5 °C (lucht en ondergrond)
Verbruik: en de structuur ondergrond ca. 0,25-0,4 l/m ²	Afhankelijk van de zuigkracht van de
Opslag: originele verpakking Levering:	Koel en vorstvrij in de In emmers van 15 l

Ondergrond:

De ondergrond moet zuigkrachtig, droog en vrij zijn van stof en ontkistingsoliën, was en andere scheidingsmiddelen. Oude lagen van siliconenharsverf en goed hechtende verflagen reinigen. Sterk gebonden dispersieverf, olieverb, lakverb en soortgelijke verflagen moeten verwijderd worden. Op sterk zuigende ondergronden LOBACRYL 100 als verstevigende grondlaag verzadigend aanbrengen. De verstevigende laag LOBACRYL 100 moet mat opdrogen.

Verwerking: Aanbrengen met verfrol of kwast.

Verdunning: 1. laag maximaal met 3-8% water.

2. laag onverdund of maximaal met 3% water.

Verwerkingstemperatuur:

Bij de verwerking en gedurende de hele droogtijd mag de temperatuur van de lucht, het materiaal en de ondergrond niet onder +5 °C zakken en moet bovendien 3 K boven de dauwpunttemperatuur blijven. Bij 20 °C luchttemperatuur en 65% relatieve luchtvochtigheid ca. 6-8 uur.

Afvalverwijdering:

Afvalsleutel nr.: 08 01 03 (afval van verven en lakken op waterbasis) voor LOBAXAN 350. Alleen volkomen leeg gemaakte verpakkingen mogen gerecycled worden. Ingedroogde materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr.: 08 01 05 (uitgeharde verven en lakken) of volgens de plaatselijke officiële voorschriften als afval worden verwijderd. (Evt. informatie inwinnen bij de plaatselijke officiële afvalverwijderaar.)

Pour tous autres détails, consulter :

quick-mix • tubag S.A.
rue des chaux, L-5324 Contern
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920
info@quick-mix.com, www.quick-mix.com