

## **Vezel-Renovatiepleister MFR**

### **Toepassing:**

- ter egalisatie van oneffen oude pleisterlagen
- ook op stabiele dispersieverflagen en dispersiepleisterlagen
- op elke soort metselwerk en op beton
- op voorgevels met oude pleisterlagen die scheuren vertonen en een alkalibestendige weefselwapening hebben
- zonder grondlaag op sterk zuigende ondergronden
- voor binnen en buiten

### **Ondergrond:**

Geschikt zijn alle stabiele, droge, stofvrije ondergronden. Losse delen, brosse pleisterlagen en slecht hechtende verflagen moeten verwijderd worden. Bij grote oneffenheden is het raadzaam om de oneffen plekken met een geschikt materiaal te egaliseren.

### **Verwerking:**

Verwerking handmatig of met gebruikelijke pleistermachines. Bij de handmatige verwerking is het raadzaam om een mixer te gebruiken en zo lang te roeren totdat een soepele, pasteuze consistentie ontstaat. Benodigde hoeveelheid water per zak van 25 kg is ca. 5,5 - 6 liter. Werkzaamheden niet bij direct zonlicht en niet bij luchten ondergrondtemperaturen onder +5°C uitvoeren. De verse pleisterlaag moet beschermd worden tegen tesnelle uitdroging en slechte weersinvloeden (vorst, slagregen, enz.).

### **Verbruik:**

Per m<sup>2</sup> oppervlak en 1 mm laagdikte ca. 1,3 kg droge mortel.

### **Rentabiliteit:**

25 kg droge mortel leveren, klaar voor verwerking aangemengd, ca. 19 liter pleistermortel op.

### **Opslag:**

Droog, op een houten palet.

Verdere informatie bij:

**quick-mix • tubag S.A.**  
rue des chaux, L-5324 Contern  
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920  
info@quick-mix.com, [www.quick-mix.com](http://www.quick-mix.com)