

Natuursteen-ankermortel NAM

Product:

Natuursteen-ankermortel is een hydraulisch snel verhardende mortel van de mortelgroep MG III voor het bevestigen van ankers bij gevelbekledingen. Natuursteen-ankermortel is een prefab-droogmortel en voldoet aan de eisen van de DIN 18352 en DIN 18332 bij gebruik van cement conform DIN 197, getrapt kwartszand van de korrelingen 0-4 mm conform DIN EN 13139 en additieve stoffen ter verbetering en instelling van de morteleigenschappen. Natuursteenankermortel is soepel, makkelijk te verwerken en heeft een snel verhardingsgedrag en vroege stevigheidsontwikkeling afgestemd op het bevestigen van.

Toepassingen:

Voor het in metselen van ankers in dragende gebouwonderdele binnen en buiten.

Verwerking:

Een schone bak met ca. 3,5 l water vullen en met een zak (25 kg) natuursteen-ankermortel intensief en homogeen klompenvrij mengen en meteen verwerken (Attentie: verwerkingstijd bij natuursteenankermortel snel, 10 minuten). Natuursteen-ankermortel in het ankerboorgat inbrengen of met behulp van de mortelhandpers in het boorgat inpersen, anker plaatsen, eventueel uittredende mortel wordt met de ondergrond gelijkgemaakt verwijderd. Naargelang het gebruikte morteltype (snel of langzaam) verhardt de mortel na ca. 10 minuten (type snel) of na ca. 30 minuten (type langzaam). De opgegeven tijden baseren op een verwerking in het normale temperatuurbereik (+20 °C, 65 % relatieve luchtvochtigheid).

Ondergronden

De ondergrond moet vorstvrij, schoon, vast, met draagvermogen, vormbestendig en vrij van stoffen zijn, die het hechtvermogen verminderen.

DIN 18332 en DIN 18352 zijn in acht te nemen. Bij sterk absorberende ondergrond (boorgaten) moet vooraf worden bevochtigd.

Speciale aanwijzingen

Afgezien van zuiver water mag er geen andere stof onder de natuursteen-ankermortel worden gemengd. Stijf geworden mortel noch met extra water noch met vers materiaal proberen opnieuw verwerkbaar te maken.

Verbruik:

Uit 1 ton droog mortel verkrijgt u ca. 525 l natmortel.

Opslag:



Natuursteen-ankermortel moet tegen vochtigheid worden beschermd en dient bij voorkeur op pallets droog te worden opgeslagen.

Controle:

Natuursteen-ankermortel wordt gecontroleerd overeenkomstig de toepassings- en mortelnorm.

Verdere informatie bij:

quick-mix • tubag S.A.

rue des chaux, L-5324 Contern

Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920

info@quick-mix.com, www.quick-mix.com