

## Saneervoorspuitmortel - WTA SAN-V

**WTA-saneervoorspuitmortel volgens het quicksan-saneerpleistersysteem. Met HS-cement.**

<b>Technische informatie</b>	
Mortelgroep:	P III volgens DIN V 18550 GP CS IV volgens EN 998-1
Korrelgrootte:	0 - 4 mm
Verwerkingstijd:	ca. 2 - 3 uur
Verwerkingstemperatuur:	> + 5°C
Aanmaakwater:	ca. 5 l per 30 kg
Mengtijd met rotormengstaaf:	ca. 2 - 3 minuten
Opbrengst:	ca. 17,5 l per 30 kg
Verbruik:	30 kg voor ca. 8 m <sup>2</sup>
Leveringsvorm:	zak van 30 kg
Kleur:	cementgrijs

### **Eigenschappen:**

- mineraal
- verbetert de bindcapaciteit tussen pleisterondergrond en daaropvolgende saneerpleister
- geen beïnvloeding van de waterdampdiffusiecapaciteit
- gemakkelijke verwerking en goede hechting
- machinaal te verwerken

### **Toepassing:**

- voor binnen en buiten
- dient als voorspuitmortel in het quick-mix-saneerpleistersysteem
- niet volledig dekkend (ca. 50%) spuiten
- ook geschikt voor sulfaathoudend metselwerk

### **Kwaliteit & veiligheid:**

- quicksan-systeemproduct-WTA
- Mortelgroep P III volgens DIN V 18550, GP CS IV volgens EN 998-1
- cement volgens DIN EN 197-1, sulfaatbestendig en steenkorreling volgens DIN 4226
- kwaliteitscontrole volgens fabrieksmortelnorm DIN 18557
- chromaatarm volgens TRGS 613
- beantwoordt aan WTA-informatieblad 2-2-91

### **Pleisterondergrond:**

Het oude pleister moet minstens 80-100 cm voorbij de zichtbare of door inspectie begrensde beschadigde zone afgehakt worden. Restanten van oude pleisters, losse stukken en stof moeten volledig worden verwijderd. Brokkelende metselwerkvoegen moeten ca. 2-3 cm diep uitgekrabd worden en beschadigde stenen moeten vervangen worden.

**Verwerking:**

Het aanbrengen van het pleister gebeurt met de hand (ruw tegenwerpen) of met de gebruikelijke pleistermachines. De hoeveelheid aanmaakwater is afhankelijk van het machinetype en van de vereiste verwerkbare consistentie. Hoeveelheid aanmaakwater bij manuele verwerking ca. 5 liter per zak van 30 kg.

SAN-V heeft een ruw oppervlak, is wratvormig en moet niet volledig dekkend (dekking ca. 50-60%) uitgevoerd worden. Droogtijd afhankelijk van temperatuur en weer, minstens 1 dag.

Bij hoge sulfaatbelasting moet de volgende, eerste saneerpleisterlaag (SAN-1/SAN-4) minstens 15 mm dik aangebracht worden als beschermlaag (zie ook Technische informatie Saneerpleister SAN-1/SAN-4).

Het pas aangebrachte pleister moet beschermd worden tegen te snelle uitdroging (eventueel nabevochtigen) en ongunstige weersinvloeden (slagregen, vorst, enz.). Niet verwerken bij lucht- en ondergrondtemperaturen onder +5°C.

**Opbrengst:**

30 kg SAN-V, verwerkbaar aangemaakt, levert ca. 17,5 liter pleistermortel op.

**Verbruik:**

30 kg SAN-V volstaat voor ca. 8 m<sup>2</sup> niet volledig dekkende bespuiting.

**Extra service van quick-mix:**

Quick-mix voert voor de bepaling van het juiste saneerpleistersysteem op verzoek en tegen betaling van de productiekosten een analyse uit om het vochtgehalte en de hoeveelheid wateroplosbare zouten (sulfaat, chloride, nitraat) te bepalen. Als resultaat wordt een objectgerelateerd saneringsvoorstel uitgewerkt en ter beschikking gesteld. De verdere informatie in de saneerpleistersysteembrochure moet in acht worden genomen.

**Bewaring:**

Droog op een houten pallet.

**Opmerking:**

Bouwafval in de nabijheid van de saneerbouwplaats dagelijks verwijderen om zoutremigratie te voorkomen.

WTA is de "Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V." (Technisch-wetenschappelijke werkgroep voor onderhoud van gebouwen en monumenten).

Dit product bevat cement en reageert alkalisch met vocht/water. Daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.

De informatie wordt gegeven op basis van omvangrijke testen en praktische ervaring.



Ze is niet op iedere toepassing overdraagbaar. Daarom bevelen we in voorkomend geval aan toepassingstesten uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling van het product voorbehouden. Voor het overige gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Editie: januari 2004

Verdere informatie:

**quick-mix • tubag S.A.**  
**rue des chaux, L-5324 Contern**  
**Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920**  
info@quick-mix.com, www.quick-mix.com