

Traskalk TK

Product:

Hydraulische kalk HL 5 volgens DIN EN 459 onder gemeenschappelijke vermaling van rijntras. Minimum trasgehalte ca. 55%. Verwerkbaar zoals aangeleverd. De geprepareerde mortel moet binnen het uur worden verwerkt.

Toepassing:

Voor productie van zachte, goed verwerkbare, resistente, stabiele, slagregenbestendige en waterdampspredende morteltypes voor binnen en buiten: b.v. mortel voor muren, voegen, gevel- en plaveiselwerk, als pleisterwerk voor binnen en buiten. Ter beperking van het risico van kalkuitslag. Ter stabilisering en versterking van zware grond, voor funderingslagen en ondergrondse oppervlakken en ter versterking van opvulgrond, aanaarding en damstortingen.

Verwerking:

		Aanbevolen mortelmengverhoudingen in volumedelen:			
		Gebruik	Traskalk	Trascement	Natuurzand
					0-4 mm 0-8 mm
Muurmortel:	MG I	1	-	4,5	-
	MG II	1	-	3	-
	MG IIa	2	1	8	-
	MG IIa 1*	1*	-	2,5*	-
Buitenpleister:	Spritslaag	-	1	-	3
	P II	1	-	3	-
	P II	1	-	3	-
	P III	-	1	-	3
Binnenpleister:	P II	1	-	3	-
Voegen:	MG III	1	1	3,5	-
*) Onderzoek naar geschiktheid verplicht					

Bijzondere instructie:

Gebruik uitsluitend toeslagmaterialen / aggregaten volgens DIN 4226. De toeslagmaterialen mogen geen schadelijke bestanddelen bevatten. Trashoudende morteltypes verhard en taakgewijs trager en verlagen daardoor de spanningen.

Hoeveelheid en Verbruik

Een zak van 25 kg levert ca. 29 liter stortvolume op en moet volgens bijgaande voorbeeldtabel, afhankelijk van mortelgroep en beoogde toepassing, in volumedelen gemeten, gemengd en ingewerkt worden.

Leveringsvorm:

Traskalk is als zakgoed in meerlagen-papierzakken tot 25 kg en ook als bulkgoed verkrijgbaar.

Opslag:

Traskalk moet tegen vocht worden beschermd en zo mogelijk droog op pallets worden bewaard.

Controle:

De kwaliteit van traskalk wordt permanent gecontroleerd door <Bauforschung der TH> in Aken. Daarnaast voert ook het Tubag laboratorium een permanente kwaliteitscontrole uit.

Veiligheidsinstructies:

Het product geeft in contact met vocht / water een sterk alkalische reactie: huid en ogen moeten dus worden beschermd. Na contact met het product moet u de huid grondig met water afspoelen. Raakt het product in de ogen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Pour tous autres détails, consulter :

quick-mix • tubag S.A.

rue des chaux, L-5324 Contern

Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920

info@quick-mix.com, www.quick-mix.com