

Tras-kalkgietmortel TKV-g

Product:

Tras-kalkgietmortel is een werkdroogmortel volgens DIN 18557 en wordt geproduceerd met gebruikmaking van traskalk volgens DIN-EN 459 en ook getrapte toeslagmaterialen volgens DIN 4226.

Toepassing:

Tras-kalkgietmortel is geschikt voor de productie van gietmortel voor het vullen van holle ruimten, in het bijzonder bij oudere (historische) gebouwen en bij metselwerksanering.

Verwerking:

Tras-kalkgietmortel kan worden geprepareerd in gewoon in de handel verkrijgbare mortelmengers (geforceerde, vrijeval- of continue mixers) of ook met de hand. Voor het gieten kunnen ook geschikte machines (b.v. worm- of zuigerpompen) worden gebruikt. De gewenste consistentie bekomt men met toevoeging van zuiver water.

Wij raden aan, het gieten via in de wand aangebrachte buizen uit te voeren.

Ondergronden

De ondergrond moet, vóór de gietwerkzaamheden, vooraf nat worden gemaakt via de daartoe aangebrachte buizen. Het vooraf nat maken moet grondig en tijdig gebeuren, eventueel dagen op voorhand. Het te repareren metselwerk zal, bij onvoldoende voorafgaande bevochtiging, te veel aanmaakwater aan de ingebrachte gietmortel onttrekken, waardoor er een gebrekkige verbinding ontstaat en de mortel minder stevig wordt.

Bijzondere instructie:

Alleen zuiver water mag bij de tras-kalkgietmortel worden gemengd, géén andere stoffen. De consistentie van de gietmortel moet aan de toestand van het bouwwerk worden aangepast. In bepaalde omstandigheden moet u gebruik maken van gietmortel met speciale eigenschappen betreffende mengstabiliteit, vloeigedrag en zwelgedrag. Dergelijke met speciale toevoegingsmiddelen geoptimaliseerde gietmortel wordt door ons projectgericht geproduceerd.

Hoeveelheid en Verbruik

In functie van consistentie en korrelsamenstelling
1 ton = ca. 600 tot 830 liter nat volume.

Leveringsvorm:

Tras-kalkgietmortel is verkrijgbaar als zakgoed, in meerlagen-papierzakken, als los goed in droogmortelbakken van Tubag, en ook nog als bulkgoed. Op aanvraag leveren wij de tras-kalkgietmortel in de volgende korrelsamenstellingen:

Opslag:

Tras-kalkgietmortel moet tegen vocht worden beschermd en zo mogelijk droog op pallets worden bewaard.

Controle:

De kwaliteit van de mortel wordt, naast de actuele externe controle, ook permanent gecontroleerd door het Tubag laboratorium, conform DIN 18557 inzake <Werkmortel, Productie, Controle & Levering>.

Veiligheidsinstructies:

Het product geeft in contact met vocht / water een sterk alkalische reactie: huid en ogen moeten dus worden beschermd. Na contact met het product moet u de huid grondig met water afspoelen. Raakt het product in de ogen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Pour tous autres détails, consulter :

quick-mix • tubag S.A.

rue des chaux, L-5324 Contern

Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920

info@quick-mix.com, www.quick-mix.com