

## Tras-kalkinjecteermortel TKV-p

### Product:

Tras-kalkinjecteermortel is een werkdroogmortel volgens DIN 18557 en wordt geproduceerd met gebruikmaking van hooghydraulische traskalk volgens DIN-EN-459 en ook getrapte toeslagmaterialen volgens DIN 4226.

### Toepassing:

Tras-kalkinjecteermortel is geschikt voor de productie van injecteermortel voor het onder druk opvullen van scheuren en holle ruimten, in het bijzonder bij metselwerksanering aan oudere (historische) gebouwen.

### Verwerking:

Tras-kalkinjecteermortel kan worden geprepareerd in gewoon in de handel verkrijgbare mortelmengers (geforceerde, vrijeval- of continue mixers) of ook met de hand. Voor het injecteren onder druk kunnen ook geschikte machines (b.v. worm- of zuigerpompen) worden gebruikt. De gewenste consistentie bekomt men met toevoeging van zuiver water.

Wij raden aan, het injecteren via in de wand aangebrachte metselwerk*packers* uit te voeren. De injectiedruk moet worden geregeld in functie van de stevigheid van het metselwerk. Om een te grote druk te vermijden moet u om veiligheidsredenen werken met manometer en bypassleiding.

### Ondergronden

De ondergrond moet, vóór de injectiewerkzaamheden en in functie van de zuigkracht van het metselwerk, vooraf nat worden gemaakt via de daartoe aangebrachte *packers*.

Het vooraf nat maken moet grondig en tijdig gebeuren, eventueel dagen op voorhand. Het te repareren metselwerk zal, bij onvoldoende voorafgaande bevochtiging, te veel aanmaakwater aan de ingebrachte injecteermortel onttrekken, waardoor er een gebrekkige verbinding ontstaat en de mortel minder stevig wordt.

### Bijzondere instructie:

Alleen zuiver water mag bij de tras-kalkinjecteermortel worden gemengd, géén andere stoffen. De consistentie van de injecteermortel moet aan de toestand van het bouwwerk worden aangepast. In bepaalde omstandigheden moet u gebruik maken van injecteermortel met speciale eigenschappen betreffende mengstabiliteit, vloeigedrag en zwelgedrag. Dergelijke met speciale toevoegingsmiddelen geoptimaliseerde injecteermortel wordt door ons projectgericht geproduceerd.

### Hoeveelheid en Verbruik

In functie van consistentie en korrelsamenstelling  
1 ton = 600 tot 830 liter nat volume.

**Leveringsvorm:**

Tras-kalkinjecteermortel is verkrijgbaar als zakgoed, in meerlagen-papierzakken, als los goed in droogmortelbakken van Tubag, en ook nog als bulkgoed. Op aanvraag leveren wij de tras-kalkinjecteermortel in de volgende korrelsamenstelling:

**Opslag:**

Tras-kalkinjecteermortel moet tegen vocht worden beschermd en zo mogelijk droog op pallets worden bewaard.

**Controle:**

De kwaliteit van de mortel wordt, naast de actuele externe controle, ook permanent gecontroleerd door het Tubag laboratorium, conform DIN 18557 inzake <Werkmortel, Productie, Controle & Levering>.

**Veiligheidsinstructies:**

Het product geeft in contact met vocht / water een sterk alkalische reactie: huid en ogen moeten dus worden beschermd. Na contact met het product moet u de huid grondig met water afspoelen. Raakt het product in de ogen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Pour tous autres détails, consulter :

**quick-mix • tubag S.A.**

**rue des chaux, L-5324 Contern**

**Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920**

**info@quick-mix.com, www.quick-mix.com**