

Mortier à couler chaux-trass TKV-g

Produit :

Le mortier à couler chaux-trass est un mortier sec d'usine selon la norme DIN 18557. Fabriqué avec utilisation de chaux-trass selon DIN-EN 459 et avec des agrégats sélectionnés selon DIN 4226.

Application :

Le mortier à couler chaux-trass se prête à la fabrication de mortier de scellement pour le remplissage des creux, particulièrement dans des bâtiments historiques lors de l'assainissement des maçonneries.

Mise en œuvre :

Le mortier à couler chaux-trass doit être préparé dans des mélangeurs à mortier vendus dans le commerce (malaxeurs à mélange forcé, à chute libre ou continus) ou bien à la main. Pour le scellement, on peut également utiliser des machines appropriées (p.ex. pompes à vis sans fin ou à piston). Ajustement de la consistance souhaitée avec addition d'eau propre. Nous recommandons d'effectuer la coulée via des tuyaux à encastrement mural.

Support :

Le support doit être préhumidifié avant la coulée à l'aide des tuyaux appropriés. La préhumidification doit se faire à fond et en temps utile, le cas échéant plusieurs jours auparavant. La maçonnerie à réparer prélève trop d'eau de gâchage au mortier de scellement mis en œuvre si la préhumidification est insuffisante, ce qui entraîne une résistance composite et moindre défectueuse du mortier.

Remarques particulières :

En dehors d'eau propre, aucune autre matière ne peut être mélangée au mortier à couler chaux-trass. La consistance du mortier de scellement doit être adaptée aux conditions du chantier. Le cas échéant, on utilisera un mortier de scellement aux propriétés spéciales concernant la stabilité du mélange, la fluidité et le gonflement. Nous fabriquons des mortiers de scellement optimisés de ce type au moyen d'additifs spéciaux, en fonction des constructions à traiter.

Rendement et consommation :

En fonction de la consistance et de la structure des grains.
1 tonne = 600 - 830 l de mortier frais .

Livraison :

Le mortier à couler chaux-trass est disponible en sacs papier multicouche, comme produit en vrac dans le conteneur pour mortier sec Tubag ou comme produit à ensiler. Sur demande, nous livrons le mortier à couler chaux-trass dans les granulométries suivantes :

Stockage :

Le mortier à couler chaux-trass doit être protégé contre l'humidité et être stocké si possible au sec sur des palettes.

Surveillance :

Outre la surveillance extérieure courante, ce mortier est surveillé constamment par le laboratoire Tubag selon DIN 18557 "Mortier d'usine, fabrication, surveillance et livraison".

Consigne de sécurité :

Le produit présente une forte réaction alcaline avec l'humidité/l'eau. La peau et les yeux doivent donc être protégés. En cas de contact cutané, laver à fond à l'eau. En cas de contact oculaire, consulter en outre un médecin.

Pour tous autres détails, consulter :

quick-mix • tubag S.A.

rue des chaux, L-5324 Contern

Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920

info@quick-mix.com, www.quick-mix.com