

Trasmeel TM

Product:

Trasmeel volgens DIN 51043

Toepassing

Latent-hydraulisch poeder; bevordert de stevigheid in combinatie met kalk of cement.

Bijzondere Richtlijnen

Geen zelfstandig bindmiddel!

Levering

Geelachtig-grijs poeder, los of in zak van 40 kg met ventiel, geladen op Euro-pallets (1.200 kg).

Chemische Analyse

Gloeiverlies	Glv	6,4 %
Kiezelzuur	SiO ₂	59,0 %
Aluminiumoxide	Al ₂ O ₃	18,7 %
IJzerdioxide	Fe ₂ O ₃	5,6 %
Magnesiumoxide	MgO	1,9 %
Mangaanoxide	MnO	0,3 %
Calciumoxide	CaO	3,8 %
Zwaveltrioxide	SO ₃	0,3 %
Kaliumoxide	K ₂ O	5,0 %
Natriumoxide	Na ₂ O	3,9 %

Korrelgrotte

0,06 mm < 25 %

Stortdichtheid

0,8 – 1,0 g/Liter

Massadichtheid

2,5 kg/dm³

Specifieke Oppervlakte

5.000 – 8.000 Blaine

Smeltemperatuur

~ 2.000 °C

pH-Waarde

6,0

Oplosbaarheid in water

niet oplosbaar

Eigen Geur

neutraal



Vochtigheid

< 1 %

Pour tous autres détails, consulter :

quick-mix • tubag S.A.
rue des chaux, L-5324 Contern
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920
info@quick-mix.com, www.quick-mix.com