

Tras-natuursteen-voegmortel flex smal

grijs, lichtgrijs, antraciet, wit, beige

TNF-s

Product:

Tras-natuursteen-voegmortel flex smal is een grijze, lichtgrijze, witte of gekleurde hydraulisch hardende voegspecie voor het opvoegen van natuursteentegels in muurverband en tegels, volgens de voorschriften van DIN 18332 en van DIN 18352. Tras-natuursteen-voegmortel flex smal is een werkdroogmortel die wordt geproduceerd met gebruikmaking van cement volgens DIN-EN-197, tras volgens DIN 51043 en getrapte, fijnkorrelige kwartzandsoorten met korrelgrootte 0 -0,25 mm volgens DIN 4226. Tras-natuursteen-voegmortel flex smal is makkelijk verwerkbaar, heeft een speciale waterretentie afgestemd op zuigende vloerbedekkingen, is afwasbaar, heeft een snel opstijfvermogen en geeft een effen, scheurvrij, weersbestendig en tegen vorst-en-dooi-schommelingen bestand voegbeeld.

Toepassingen:

Voor het opvoegen van geslepen of gepolijste natuursteentegels in muurverband, tegels en ook vloerbedekkingsmaterialen met gelijkwaardige kwaliteitskenmerken, zoals b.v.:

- kristallijn wit marmer, juramarmer, Solnhofer tegels, travertijn, graniet
- keramische vloeren
- glas en sinterglasmozaïek

Tras natuursteen-voegmortel flex smal is geschikt voor voegbreedten van 2 tot 7 mm, voor toepassingen zowel binnen als buiten. Tras-natuursteen-voegmortel flex smal is bijzonder geschikt voor het opvoegen van verkleuringsgevoelige natuursteentegels op vloerverwarming en ook voor vochtige en natte ruimten.

Verwerking:

In een schoon vat doet u ca. 1,5 liter (7,5 liter) water. Voeg een zak van 5 kg (25 kg) tras-natuursteen-voegmortel flex smal toe. Krachtig en homogeen mengen tot een klontervrije, verwerkingsklare pasta-achtige consistentie. Gebruik daartoe b.v. een mechanische roerstok. Tras-natuursteen-voegmortel flex smal brengt u zo in de zuivere en uitgerakelde en (naargelang van de zuigkracht van het vloerbedekkingsmateriaal) lichtjes vooraf bevochtigde voegen in, met behulp van een voegrubber, met lichte aandrukking, dat de voegen volledig dicht en diep zijn gevuld. Na een voldoende rusttijd voor het gevoegde vloermateriaal, kunt u dit diagonaal op de voegdoorsnede proper afwassen met een vochtige spons. Let er hierbij op dat u de voegen niet uitwast. Vervolgens met een zachte, droge doek nareinigen en napolijsten. Voor een gelijkmatige voeg is het belangrijk dat de voeg gelijkmatig verhardt en uitdroogt. Bij ongunstige hardingsomstandigheden kunt u de kwaliteit en het esthetische uitzicht van de voeg door een nabehandeling met zuiver water nog verbeteren.

De verwerkingstijd bedraagt ongeveer 30 minuten. Tras-natuursteen-voegmortel flex smal is na ca. 5 uren beloopbaar en na ca. 12 uren

belastbaar. De tijdsindicaties hebben betrekking op een verwerking in een normaal temperatuurbereik (20°C, 65% relatieve luchtvochtigheid).

Voorbehandeling van de ondergrond:

Voordat de vloerspecie is uitgehard, moet u de voegen gelijkmatig diep uitkrabben en reinigen. Gelegde vloeren mogen pas na een volledige uitharding van het mortelbed worden gevoegd.

Bijzondere Richtlijnen:

Alleen zuiver water mag bij de tras-natuursteen-voegmortel flex smal worden gemengd, géén andere stoffen. Reeds opgesteven mortel mag u nooit met extra water noch met verse mortel opnieuw verwerkbaar maken.

Hoeveelheid en verbruik:

Voorbeelden naargelang van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte (zie Tabel).

Ca. 50 g/ strekkende meter voeg bij 1 cm voegdiepte.

Bij diepere voegen (dikkere vloeren) (2 of 3 cm) vermenigvuldigt u het verbruik met die factor.

Formaat (cm)	Voegbreedte (mm)	Voegdiepte (cm)	Verbruik (kg/m ²) ca.
10/10	3	1	1,00
10/20	3	1	0,75
15/15	3	1	0,65
15/30	3	1	0,50
30/30	3	1	0,35
10/20	5	1	1,28
15/30	5	1	1,00
30/30	5	1	0,55
15/30	7	1	1,15
30/30	7	1	0,80

Levering:

Tras-natuursteen-voegmortel flex smal is verkrijgbaar in meerlagen-papierzakken tot 25 kg en zakken van 5 kg, in de kleuren grijs, lichtgrijs, antraciet, wit en beige.

Opslag:

Tras-natuursteen-voegmortel flex smal moet tegen vocht worden beschermd en zo mogelijk droog op pallets worden bewaard.

Controle:

Tras-natuursteen-voegmortel flex smal is onderworpen aan fabriekscontrole.



Veiligheidsrichtlijnen

Het product geeft in contact met vocht / water een sterk alkalische reactie: huid en ogen moeten dus worden beschermd. Na contact met het product moet u de huid grondig met water afspoelen. Raakt het product in de ogen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Verdere informatie bij:

quick-mix • tubag S.A.

rue des chaux, L-5324 Contern

Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920

info@quick-mix.com, www.quick-mix.com