

## Tras-bestratingmortel TPM

### Product:

Tras-bestratingmortel is een trascementmortel met gebruikmaking van trascement volgens DIN-EN-197, toeslagmaterialen met bouwgoedkeuring, gecontroleerde toeslagmaterialen en getrapte zandsoorten volgens DIN 4226.

Korrelgrootte 0-4 mm of 0-8 mm.

### Toepassingen:

Tras-bestratingmortel is geschikt als stelmortel voor bestrating met natuurstenen en betonstenen, trottoirtegels en ook kantstenen. De dikte van de mortellaag tussen onderbouw en bestrating hangt af van de hoogte van de gebruikte stenen en van de belasting door het verkeer.

### Verwerking:

Tras-bestratingmortel wordt aangeleverd in Tubag bakken en wordt in een continue mixer tot de gewenste consistentie aangemengd.

De bestratingmorteloppervlakken moeten tegen te snel uitdrogen worden beschermd en mogen ten vroegste na drie dagen worden belast.

### Ondergronden

Tras-bestratingmortel kan zowel op waterdoorlaatbare als op waterondoorlaatbare basislagen worden gebruikt.

### Bijzondere Richtlijnen:

Let erop dat de Tubag bakken correct worden opgesteld. De pas aangebrachte bestratingmortel moet tijdig worden beschermd tegen te snelle uitdroging en vorst. (Zie desbetreffende normen en richtlijnen).

### Hoeveelheid en verbruik:

1 ton aangeleverde tras-bestratingmortel geeft in verwerkingsklare consistentie ca. 550 liter bestratingspecie.

### Levering:

Tras-bestratingmortel wordt in Tubag-bakken met continue menger aangeleverd. Kan op aanvraag ook als zakgoed worden geleverd.

### Opslag:

Tras-bestratingmortel moet tegen vocht worden beschermd en zo mogelijk droog op pallets worden bewaard.

### Controle:

Tras-natuursteen-voegmortel flex smal is onderworpen aan fabriekscontrole.



### **Veiligheidsrichtlijnen**

De kwaliteit van de tras-bestratingmortel wordt, naast de actuele externe controle, ook permanent gecontroleerd door het Tubag laboratorium, conform DIN 18557 inzake <Werkmortel, Productie, Controle & Levering>.

Pour tous autres détails, consulter :

**quick-mix • tubag S.A.**

**rue des chaux, L-5324 Contern**

**Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920**

**info@quick-mix.com, www.quick-mix.com**