

Trascement Rapid TZ-r

Product:

Trascement uit portlandcement CEM 52,5 R volgens DIN-EN-197 en tras volgens DIN 51043. De 28-dagen-normstabiliteit beantwoordt aan $\geq 42,5 \text{ N/mm}^2$. Het hoge aandeel van ca. 45 % voortreffelijke puzzolaan maakt dit bindmiddel geschikt voor productie van resistente beton en mortel voor bouwterreinen, met snelle harding, voor toepassingen binnen en buiten.

Toepassing

Voor productie van zachte, goed verwerkbaar en resistente beton en mortel voor bouwterreinen, buiten en binnen, b.v.

B 25, B 35, gevelwerk en bedspecie. In het bijzonder voor plaatsing van gevoelige natuursteenbekledingen en keramische vloerbedekkingen resp. platen / tegels, omdat met dit product het risico van uitslag beperkt wordt.

Verwerking

Aanbevolen mortelmengverhoudingen in volumedelen:							
Beoogde toepassing	Toepassing	Tras- cement Rapid	Traskalk	0 – 2 mm	Natuurzand 0-4 mm	0-8 mm	
Beton:	Volgens mengberekening						
Muurwerk:	Gevelmortel en muurmortel volgens DIN 1053 voor natuurstenen, tegels, kalkzandstenen en betonstenen.	MG III	1	-	-	6	-
		MG IIa	1	1	-	10	-
Wandbekleding n:	Aanmortelen en aanmuren van natuurstenen tegels en betontegels of -platen, steenstrips, keramische spijttegels en andere gevelsierstenen volgens DIN 18515, en op binnenmuren volgens DIN 18332, DIN 18333, DIN 18352.	Spritslaag	1	-	-	-	3
		Versnijdmortel					
		binnen	1	-	-	6	-
		buiten	1	-	-	5	-
		Voegmortel	1	-	4 ^{*)}	-	-
		*) Korrelgrootte aan de voegbreedte aanpassen.					
Vloerbedekkinge n:	Plaatsing van natuursteen en betonsteen volgens DIN 18332 en DIN 18333, buiten en binnen, als vloerbedekkingen, vensterbanken, trapbekledingen en trapelementen. Plaatsing van keramische platen / tegels volgens DIN 18352	Bedspecie					
		binnen	1	-	-	6	-
		op estrik / dekvloer en beton					
		buiten	1	-	-	5	-
		Voegmortel	1	-	4 ^{*)}	-	-
		*) Korrelgrootte aan de voegbreedte aanpassen.					

Bijzondere Richtlijnen

Gebruik uitsluitend toeslagmaterialen volgens DIN 4226. De toeslagmaterialen mogen geen schadelijke en kleurende bestanddelen bevatten. Bij het plaatsen van natuursteenbekledingen mag er geen kalk aan de mortel worden toegevoegd. Bij vloeren moeten de voegen zo lang mogelijk open blijven, opdat de bedspecie via de voegen kan uitdrogen.

Als er bij vloerbedekkingen hoogteverschillen weggewerkt moeten worden, moet de voor egalisatie noodzakelijke mortel iets natter dan aardvochtig worden ingebracht: d.w.z. als u met uw vuist een handvol mortel samendrukt, moet de mortel nog een vochtglans tonen. De bedspecie daarentegen moet kneedbaar zijn.

Hoeveelheid en Verbruik

Een zak van 25 kg bevat ca. 25 liter stortvolume en moet volgens bijgaande voorbeeldtabel, afhankelijk van mortelgroep en toepassing, in volumedelen gemeten, gemengd worden.

Levering

Trascement Rapid is als zakgoed in papierzakken tot 25 kg en ook als bulkgoed verkrijgbaar.

Opslag

Traskalk Rapid moet tegen vocht worden beschermd en zo mogelijk droog op pallets worden bewaard.

Controle

De kwaliteit van trascement Origineel 40 L wordt gecontroleerd door de instelling <Verein Deutscher Zementwerke e.V. (VDZ)>. Daarnaast voert ook het Tubag laboratorium een permanente kwaliteitscontrole uit.

Veiligheidsvoorschriften

Het product geeft in contact met vocht / water een sterk alkalische reactie: huid en ogen moeten dus worden beschermd. Na contact met het product moet u de huid grondig met water afspoelen. Raakt het product in de ogen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Pour tous autres détails, consulter :

quick-mix • tubag S.A.
rue des chaux, L-5324 Contern
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920
info@quick-mix.com, www.quick-mix.com