

Trascement-gietmortel TZV-g

Technische informatie	
Drukvastheid:	≥ 10 N/mm ²
Korreling:	0 mm 0 -1 mm 0 -2 mm 0 -4 mm
Verwerkingstijd:	ca. 1 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C.
Benodigde hoeveelheid water:	ca. 6,2 l water op 25 kg
Opbrengst	ca. 16,5 l bij 25 kg
Opslag:	droog
Leveringsvorm:	zak van 25 kg
Kleuren:	grijs

Eigenschappen:

- mineraal
- in het bijzonder voor historische gebouwen en bij metselwerkrenovatie

Toepassing:

- voor de productie van gietmortel voor het vullen van holle ruimten

Kwaliteit & Zekerheid:

- Trascement volgens DIN EN 197
- getrapte toeslagmaterialen volgens EN 13139

Ondergrond:

De ondergrond moet voor de gietwerkzaamheden nat worden gemaakt via de daartoe aangebrachte buizen. Het vooraf nat maken moet grondig en tijdig gebeuren, eventueel dagen van tevoren. Het te renoveren metselwerk zal, bij onvoldoende voorafgaande bevochtiging, te veel aanmaakwater aan de ingebrachte gietmortel onttrekken, waardoor de hechting verminderd wordt en de mortel minder stevig wordt.

Verwerking:

Trascement-gietmortel kan gemengd worden in gewoon in de handel verkrijgbare mortelmengers (dwangmenger, betonmolen of continue menger) of ook met de hand, ca. 6,2 l water op 25 kg. Voor het gieten kunnen ook geschikte machines (bijv. worm- of zuigerpompen) worden gebruikt. De gewenste consistentie wordt verkregen door schoon water toe te voegen. Wij adviseren om het gieten via in de wand aangebrachte buizen uit te voeren.

De verse mortel moet worden beschermd tegen uitdroging en ongunstige weersinvloeden zoals vorst, tocht, direct zonlicht en tegen directe inwerking van slagregens (evt. met folie bedekken). Werkzaamheden niet bij lucht- en ondergrondtemperaturen onder +5°C uitvoeren.

Behalve schoon water mogen er geen andere stoffen met de trascement-gietmortel worden gemengd. De consistentie van de

gietmortel moet aan de toestand van het bouwwerk worden aangepast.

Opbrengst

Afhankelijk van de consistentie en de korrelopbouw.

Een zak van 25 kg droge mortel levert ca. 16,5 l verse mortel op.

1 ton = 650 l natte mortel.

Opslag:

Trascement-gietmortel moet tegen vocht worden beschermd en zo mogelijk droog op pallets opgeslagen worden.

Leveringsvorm:

Zak van 25 kg

Opmerking:

Dit product bevat cement en reageert met vocht/water alkalisch. Daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking altijd met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk de hulp van een arts inroepen. Zie ook de opdruk op de zak.

De informatie wordt verstrekt op grond van omvangrijke tests en praktijkervaring. Dit heeft echter geen betrekking op elke afzonderlijke toepassing. Daarom raden wij aan om eventueel proeftoepassingen uit te voeren. Wij behouden ons het recht voor om in het kader van de verdere ontwikkeling technische wijzigingen door te voeren. Voorts gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Stand: April 2005

Verdere informatie bij:

quick-mix • tubag S.A.

rue des chaux, L-5324 Contern

Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920

info@quick-mix.com, www.quick-mix.com