

Cementhechtingsbrug ZHB

Pleistervoorbehandeling voor gladde, zwak zuigende betonnen oppervlakken voor daaropvolgende kalk- en kalkcementpleisters. Voor binnen en buiten. MG III.

Technische informatie	
Mortelgroep:	MG III volgens DIN 1053
Korrelgrootte:	0 - 1,2 mm
Droogtijd:	min. 24 uur
Verwerkingstemperatuur:	> + 5°C
Aanmaakwater:	ca. 7 l per 40 kg
Opbrengst:	ca. 28 l per 40 kg
Verbruik:	ca. 3 - 5 kg/ m ²
Bewaring:	droog
Leveringsvorm:	zak van 40 kg

Eigenschappen:

- mineraal
- gemakkelijke verwerking
- smeug

Toepassing:

- voor binnen en buiten
- op gladde zwak zuigende ondergronden zoals betonnen platen, betonnen prefab elementen, lichtbeton, puimsteen-/assenbeton,
- op betonnen steigers en sokkels
- voor daaropvolgende kalk-, kalkcement- en cementpleisters
- op houtwollen lichtbouwplaten

Kwaliteit & veiligheid:

- mortelgroep MG III volgens DIN 1053
- bindmiddelen volgens EN 197
- minerale toeslagstoffen volgens DIN 4226
- verrijkt
- kwaliteitscontrole volgens fabrieksmortelnorm DIN 18557
- chromaatarm volgens TRGS 613

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig, zuiver en vrij zijn van verontreinigingen en allerhande scheidingslagen (vb. verflagen, bekistingolie). Loszittende stukken moeten worden verwijderd.

Verwerking:

De inhoud van de zak vermengen met ca. 7 liter water tot een taaivloeibare, gemakkelijk verwerkbaar mortel ontstaat. Hierbij de roerstaaf gebruiken. Na een rijptijd van ca. 5 - 10 minuten nogmaals kort doorroeren.

De cementhechtingsbrug moet in een dunne laag aangebracht worden en daarna met een getande spatel (tanddiepte ca. 5 mm) doorgesmeerd worden, of rechtstreeks met de getande spatel aangebracht worden. De consistentie moet zo gekozen worden dat bij de verwerking een ruwe structuur van de mortelstrepen ontstaat. Voor daaropvolgende werkzaamheden moet een wachttijd van minstens 24 uur in acht genomen worden.

De bewerkte oppervlakken moeten beschermd worden tegen ongunstige weersinvloeden (felle wind, regen, vorst, enz.). Niet verwerken bij lucht- en ondergrondtemperaturen onder +5°C.

Opbrengst:

40 kg droge mortel, verwerkbaar aangemaakt, levert ca. 28 liter natte mortel op.

Verbruik:

Volgens de aard en het zuigvermogen van de ondergrond: ca. 3 - 5 kg/m².

Bewaring:

Droog op een houten pallet.

Leveringsvorm:

zak van 40 kg

Opmerking:

Dit product bevat cement en reageert alkalisch met vocht/water. Daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen. Zie ook zakopdruk.

De informatie wordt gegeven op basis van omvangrijke testen en praktische ervaring. Ze is niet op iedere toepassing overdraagbaar. Daarom bevelen we in voorkomend geval aan toepassingstesten uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling van het product voorbehouden. Voor het overige gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Editie: januari 2005

Verdere informatie: **quick-mix • tubag S.A.**
rue des chaux, L-5324 Contern
Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920
info@quick-mix.com, www.quick-mix.com