

FM Цветная смесь для заделки швов между кирпичами и плитами

Шовный раствор для последующей заделки швов между кирпичами или плитами любого рода.

Технические данные	
Класс смесей:	M 10 согласно EN 998-2
Прочность на сжатие:	> 10 МПа
Зернистость:	0-1 мм
Время использования:	в течение 1 часа при + 20 °С
Температура применения:	от + 5 °С до + 30 °С
Консистенция:	от консистенции мокрой земли до слабовязкой консистенции
Расход воды:	~ 3 л / 30 кг
Выход раствора:	~ 18 л / 30 кг
Морозостойкость:	не менее 50 циклов
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 30 кг
Цвета:	алебастрово-белый, светло-бежевый, светло-серый, графитово-серый, антрацитово-серый, темно-коричневый, красно-коричневый, графитово-черный, песочно-желтый, кремово-желтый, желто-оранжевый, светло-коричневый, лососево-оранжевый, медно-коричневый, стально-серый, горошково-зеленый

Свойства:

- устойчива к погодным условиям
- морозоустойчива после затвердевания
- водоотталкивающие (гидрофобные) свойства
- высокая эластичность
- хорошая адгезия на боковых поверхностях кирпича

Применение:

- для наружной и внутренней заделки швов при строительных работах с камнем любого рода, а также с неглазурованными кафелем, плитами или керамическими плитками
- для последующего заполнения швов с приглаживанием под нажимом на облицовочной кладке и на керамических поверхностях
- послойно наносить расшивкой в плотной (от «мокрой земли» до слабовязкой) консистенции

Качество и безопасность:

- класс смесей M 10 согласно нормам EN 998-2
- высококачественные вяжущие раствора согласно нормам EN 197
- оптимальное сочетание заполнителей

- цветные шовные растворы содержат неорганические красящие пигменты, устойчивые к погодным условиям, светопрочные и цементоустойчивые
- контролируемое качество

Подготовка основания:

Кладка, на которой производится заделка швов, должна быть положена не менее, чем за 3-4 недели и полностью затвердеть к моменту заделки швов. Следует освободить пазы между кирпичами на глубину не менее 1,5 – 2,0 см. Для достижения плотной нанесения раствора в швы и его прочной адгезии следует очистить пазы и в достаточной мере увлажнить швы кладки. Прежде чем расшивать швы, следует тщательно закрыть все пустоты в кладке. При неблагоприятных условиях работы (высокая температура окружающей среды, сильный сквозняк, интенсивно абсорбирующий кирпич / кладочный раствор) перед нанесением раствора FM пазы следует особенно тщательно увлажнить.

Выполнение работ:

Смешать сухую смесь с ~ 3 л воды с помощью мешалки или другого соответствующего инструмента до консистенции «мокрой земли» или слабовязкой консистенции. Во время нанесения раствора не добавлять воду в уже замешанный раствор, в противном случае возможны цветовые различия. Не разрешается добавлять в раствор какие-либо сторонние добавки. Приготовленный раствор следует использовать в течение 1 часа. При обычной глубине пазов раствор наносится в два слоя в технике «свежее по свежему» и приглаживается под нажимом. Равномерность нанесения и обработки является гарантией последующей равномерности цвета швов. Следует закрывать кладку на время перерывов в работе.

Свежие заделанные швы беречь от неблагоприятных погодных условий – очень высокой или низкой температуры воздуха, мороза, сквозняка, ливня и прямых солнечных лучей (при необходимости закрыть полиэтиленовой пленкой). Поддержание влажности швов является гарантией их правильного, равномерного высыхания без «сгорания». Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и кирпича ниже + 5 °С и выше +30 °С.

Выход раствора:

Из 30 кг сухо смеси при правильном замесе получается ~ 18 л свежего раствора.

Расход:

Практические цифры на 1 м ² (без потерь на распыл):	
кирпичи формата NF (240x71 мм) -	~ 5,0 кг
кирпичи формата DF (240x52 мм)	~ 7,5 кг

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом – не менее 12 мес.

Форма поставки:

Мешки по 30 кг.

Цвета:

алебастрово-белый (А), светло-бежевый (В), светло-серый (С), графитово-серый (D), антрацитово-серый (Е), темно-коричневый (F), красно-коричневый (G), графитово-черный (H), песочно-желтый (I), кремово-желтый (K), желто-оранжевый (N), светло-коричневый (P), лососево-оранжевый (R), медно-коричневый (S), стально-серый (T), горошково-зеленый (U).

Примечание:

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси обильно промыть водой. При попадании смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок.

Состояние информации: Май 2011

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167, г. Москва

Ленинградский проспект, д. 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru