

ISP 01 Innenspachtel

ISP 01 Гипсовая финишная шпаклёвка

Гипсовая финишная шпаклёвка для ровной шпаклевки минеральных поверхностей, а также для заполнения швов и отверстий. Для внутренних работ.

Технические данные	
Время использования:	~ 40-50 мин.
Температура применения:	> + 5°C
Консистенция:	пригодна для шпаклевки
Расход воды:	~ 6,5 л / 20 кг
Время выдержки после приготовления:	~ 2 мин.
Выход раствора:	~ 23 л из 20 кг
Расход:	~ 0,9 кг/м ² на мм слоя укладки
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 25 кг
Цвет:	белый

Свойства:

- минеральный состав
- может быть растянутой до слоя практически нулевой толщины
- высокая стойкость к сползанию
- хорошая адгезия и простое применение
- белая

Применение:

- для внутренних работ на всех минеральных основаниях
- для тонкого оштукатуривания (до ~ 5 мм)
- для заполнения и сглаживания отверстий
- для шпаклевания гипсовых и гипсовых строительных плит
- для заделки швов между готовыми бетонными элементами
- для выравнивания неровностей
- для установки креплений, розеток и т.д.

Качество и безопасность:

- системный продукт «quicktec»
- штукатурный гипс согласно DIN 1168
- мельчайшие минеральные заполнители
- улучшенная формула
- контролируемое качество

Основание:

Основание должен быть прочным, сухим, чистым от пыли, масла для опалубки и других разделителей (в случае необходимости почистить

поверхность или удалить неплотно прилегающие элементы). Перед нанесением шпаклевки следует смочить поверхность основания водой, пористые, интенсивно абсорбирующие поверхности следует предварительно обработать грунтовкой ABS, препятствующей «сгоранию» штукатурки. Деревянные поверхности следует предварительно загрунтовать эмульсией для повышения адгезии НЕ. Гладкие поверхности следует передавать шероховатость. Бетонные поверхности должны быть достаточно затвердевшими.

Нанесение:

Шпаклевка готовится вручную. Развести сухую смесь в воде и подождать 2 мин., далее размешать вручную или с помощью электродрели с мешалкой без комков до состояния, пригодного для шпаклевания. Следует разводить только то количество смеси, которое будет использовано в течение следующих 40-50 мин. После затвердения шпаклевку легко можно шлифовать, вбивать в нее гвозди и вставлять дюбели. Перед последующей покраской следует обработать оштукатуренную поверхность глубоким грунтовым раствором.

Свежую шпаклевку следует предохранять от слишком быстрого высыхания и от воздействия неблагоприятных погодных явлений. Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и рабочей поверхности ниже + 5°C.

Выход раствора:

Из 20 кг сухой смеси ISP 01 при правильном соотношении смеси и воды получается примерно 23 л свежего раствора.

Расход:

На 1 м² толщиной слоя 1 мм требуется ~ 0,9 кг сухой смеси ISP 01.

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом..

Форма поставки:

Мешки по 20 кг

Примечание:

Соблюдайте рекомендации по технике безопасности на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2008

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru