

MRH Münchner Rauputz

MRH Декоративная штукатурка короед «Мюнхенер раупутц»

Минеральная декоративная штукатурка для структурирования бороздчатых и шероховатых поверхностей на минеральных штукатурных грунтах. Для наружных и внутренних работ.

Технические данные	
Группа смесей:	P I согласно DIN V 18550 CR CS I согласно EN 998-1
Зернистость:	0-2, 0-3 и 0-5 мм
Цвета:	белая
Время использования:	~ 1 часа
Температура применения:	от + 5°C до + 30°C см. инструкции по применению
Толщина слоя:	в зависимости от зернистости: примерно 2, 3 или 5 мм
Расход воды:	~ 8,9 л / 30 кг
Выход раствора:	MRH 2 мм: ~ 10,3 м ² / 30 кг MRH 3 мм: ~ 7,3 м ² / 30 кг MRH 5 мм: ~ 4,4 м ² / 30 кг ~ 21,5 л / 30 кг
Расход:	MRH 2 мм: ~ 2,9 кг/м ² MRH 3 мм: ~ 4,1 кг/м ² MRH 5 мм: ~ 6,8 кг/м ²
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 30 кг

Свойства:

- минеральная и паропроницаемая
- водоотталкивающие (гидрофобные) свойства
- устойчива к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
- белая
- может наноситься машинным способом

Применение:

- для создания выразительных штукатурных поверхностей, в том числе: классическая шероховатая поверхность, структурированная теркой, бороздчатая поверхность, рельефная поверхность и т.д.
- в качестве тонкослойной структурированной декоративной штукатурки на минеральные штукатурные грунты
- для наружных и внутренних работ

Качество и безопасность:

- группа смесей P I согласно нормам DIN V 18550 / CR CS I согласно нормам EN 998-1
- улучшенная комбинация вяжущих средств раствора (белая гидроксид кальция и добавка из белого цемента)

- вяжущие раствора согласно нормам DIN EN 197 и DIN EN 459
- комбинация добавок согласно нормам DIN EN 13139
- контролируемое качество
- малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613

Основание:

Основание под штукатурку должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, выцветаний и прочих разделительных веществ. При производстве оценки состояния и подготовке основания следует учитывать нормы VOB/C, DIN 18350, абз. 3 и нормы по штукатуркам DIN V 18550.

Декоративная штукатурка «MRH» на грунтовых штукатурках:

Основание должно быть ровным, строго горизонтальным и вертикальным, достаточно шероховатым и равномерно высохшим (белая сухая поверхность). Срок высыхания поверхности должен составлять не менее 1 недели. В качестве штукатурных грунтов подходят: Минеральная армированная легкая штукатурка MFL, штукатурки группы P II, к примеру, Облегченные штукатурки, усиленные волокном: «quick-mix» MLP-FL wa или LP 18-FL wa, Облегченные штукатурки MLP wa, LP 18 wa или Известково-цементная штукатурка МК 3 h. Штукатурный грунт следует равномерно увлажнить.

Интенсивно или неравномерно абсорбирующие поверхности следует предварительно обработать грунтовкой для минеральной штукатурки «quick-mix» MPGr.

Нанесение:

Раствор наносится вручную или с помощью обычных штукатурных машин. 30 кг сухой смеси следует смешать с примерно 8-9 л чистой воды и наносить в технике «свежее по свежему» ровным слоем без видимых стыков. Следует постоянно размешивать штукатурку для равномерного распределения зерен. Своевременно структурировать штукатурку с помощью соответствующего инструмента (терки).

Свежую штукатурку следует предохранять от слишком быстрого высыхания (при сильном ветре или прямом воздействии солнечных лучей) и от воздействия неблагоприятных погодных условий (ливень, мороз и т.д.). Не разрешается проводить штукатурные работы при температуре воздуха и основы ниже + 5°C. Следует также учитывать памятный лист «Нанесение штукатурки при высоких и низких температурах», нормы EN 998-1, DIN V 18550, DIN 18350 (VOB ч. C), а также указания на нашей странице в интернете.

Выход раствора:

Из 30 кг сухой смеси MRH при правильном соотношении смеси и воды получается примерно 21,5 л свежего раствора.

Расход:

Расход штукатурки зависит от толщины слоя. При толщине слоя 2 мм расходуется примерно 2,9 кг сухой смеси MRH на 1 м² штукатурки. При толщине слоя 3 мм расходуется примерно 4,1 кг/м² и при толщине 5 мм расходуется примерно 6,8 кг/м².

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом.

Форма поставки:

Мешки по 30 кг, белая, зернистость: 0-2; 0-3 и 0-5 мм

Примечание:

Данный продукт содержит цемент и известь, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует обильно промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2007

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru