

## RSS Riemchen-Schlamm-Mörtel

### RSS Раствор-шлам для облицовочной плитки

Раствор-шлам для заполнения швов керамических покрытий с глазированной поверхностью в системе наружного утепления LOBATHERM с керамической облицовкой. Для швов шириной 4-15 мм. Водоотталкивающие свойства. Цвет: серый.

Технические данные	
Время использования:	~ 30 мин. (при 20°C)
Время приготовления:	~ 2-3 мин.
Расход воды:	~ 4,0 л / 25 кг
Выход раствора:	~ 14 л / 25 кг
Расход:	в зависимости от формата
Температура применения:	от + 5°C до + 30°C
Хранение:	в сухом месте
Форма поставки:	мешки по 25 кг
Цвет:	цементно-серый

#### Свойства:

- минеральный состав
- морозоустойчивость и устойчивость к погодным условиям после затвердевания
- водоотталкивающие свойства

#### Применение:

- для применения в системе комплексной теплоизоляции LOBATHERM, система облицовочного кирпича (см. тж. проспект данной системы)
- для использования внутри и снаружи помещений
- для заполнения швов толщиной 4-15 мм

#### Качество и безопасность:

- раствор для заполнения швов на основе гидравлических цементных вяжущих
- цемент, соответствующий нормам DIN EN 197
- контролируемое качество
- малое содержание хроматов, соответствующее нормам TRGS 613

#### Основа:

Во избежание изменения оттенков основа перед заполнением швов должна быть хорошо просохшей, обязательный срок затвердевания – не менее 7 дней. Швы, предназначенные к заполнению, следует очистить на достаточную глубину (не менее, чем на глубину толщины покрытия) и обеспечить чистые стенки швов. Различная глубина швов

может послужить причиной для неравномерного высыхания раствора и возникновения пятен.

Раствор-шлам для заполнения швов следует применять только в комбинации с облицовочным кирпичом и облицовочной плиткой с закрытыми порами. При необходимости следует опробовать раствор на небольшом участке поверхности.

**Нанесение:**

Смешать сухую смесь раствора-шлама RSS для облицовочного кирпича с чистой водой (примерно 4,0 л воды на мешок весом 25 кг) до вязкой консистенции. Следует готовить раствор с использованием одинакового количества воды, в противном случае возможны цветовые различия швов или возникновение пятен. Абсорбирующие поверхности следует увлажнить в обязательном порядке перед заполнением швов.

Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и рабочей основы ниже + 5°C. Свежезаполненные швы следует беречь от мороза, осадков и слишком быстрого высыхания (прямого воздействия солнечных лучей), в случае необходимости закрывать пленкой.

**Расход:**

Формат керам. плитки	Ширина швов <sup>1)</sup>	Расход
формат DF	12 мм	примерно 7,7 кг/м <sup>2</sup>
формат NF	12 мм	примерно 5,8 кг/м <sup>2</sup>
Формат 2 DF	12 мм	примерно 3,9 кг/м <sup>2</sup>
Формат плитки	Ширина швов	Расход
30 x 30 см	10 мм	примерно 0,85 кг/м <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Глубина швов 10 мм

**Хранение:**

В сухом месте на поддонах.

**Форма поставки:**

Мешки по 25 кг

**Примечание:**

Технические данные действительны при температуре 20°C / 65% относительной влажности воздуха.

Неравномерная глубина швов, а также различное количество воды, используемое при приготовлении раствора, могут привести к неравномерному высыханию швов (пятна, цветовые различия).

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует обильно промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. тж. информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.



Состояние информации: январь 2005

Дальнейшая информация:

**ЗАО «Квик-микс»**

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

[info@quick-mix.com](mailto:info@quick-mix.com)

[www.quick-mix.com/ru](http://www.quick-mix.com/ru)