

## **BUP Buntsteinputz**

## **BUP Цветная декоративная штукатурка**

**Готовая к употреблению декоративная штукатурка на полимерной основе с мозаичной структурой. С гранулами из мрамора или зернами из природного камня. Для наружных и внутренних работ.**

<b>Технические данные</b>	
Зернистость:	1,2-1,8 мм 1-2 мм 2-3 мм
Температура применения:	> + 5°C
Толщина нанесения:	1,5 раза больше зернистости
Расход:	~ 4-5 кг/м <sup>2</sup> при зернистости 1,2-1,8 мм ~ 5 кг/м <sup>2</sup> при зернистости 1-2 мм ~ 7 кг/м <sup>2</sup> при зернистости 2-3 мм
Хранение:	надлежащим образом без замораживания
Форма поставки:	ведра по 25 кг
	мелкозернистая штукатурка: 20/21/23/24/26/27/28/29/31/32/24/37
	крупнозернистая штукатурка: 35/36

### **Свойства:**

- готова к употреблению
- состав на основе полимерных материалов
- погодоустойчива и морозоустойчива после затвердевания
- поставляется в различных вариантах
- закрывает микротрещины
- наносится вручную
- не требующая особого ухода

### **Применение:**

- для наружных и внутренних работ
- на оштукатуренных поверхностях в области цоколя
- на штукатурках (≥ Р II) и бетонных поверхностях
- для лестничных клеток, холлов, офисных помещений, прихожих и т.д.

### **Качество и безопасность:**

- полимерная дисперсия в качестве вяжущего материала
- мраморная гранула или зерно из природного камня и декоративная крошка в качестве заполнителей
- контролируемое качество

**Основание:**

Основание под штукатурку должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, выщелачивания и прочих разделительных веществ. Поверхность должна быть ровной, строго горизонтальной или вертикальной и равномерно просохнуть перед нанесением цветной штукатурки. Неровные поверхности, например, кирпичную кладку, следует выровнять с помощью штукатурки согласно нормам DIN V 18550. В качестве нижней штукатурки подходят штукатурки группы  $\geq$  P II согласно нормам DIN V 18550. Старые, плохо прилегающие слои краски, клей, побелку и обои следует удалить.

Гипсокартонные плиты и интенсивно абсорбирующие поверхности следует предварительно обработать грунтовым составом STG.

**Нанесение:**

Штукатурка готова к использованию! Необходимо лишь размешать ее кельмой перед работой. Не размешивать с помощью электродрели или мешалки. Стальным шпателем нанести штукатурку слоем толщиной не менее 1,5 размера зернистости, не оставляя швов, в технике «свежее по свежему», и далее выровнять.

При температуре воздуха + 20°C и относительной влажности воздуха 65% цветная штукатурка высыхает и может подвергаться воздействию дождя после 1 дня высыхания. Низкие температуры и более высокая влажность воздуха удлиняют время высыхания штукатурки.

Свежую штукатурку следует предохранять от слишком быстрого высыхания (при сильном ветре, высоких температурах или прямом воздействии солнечных лучей) и от воздействия неблагоприятных погодных условий (ливень, мороз и т.д.). Не разрешается проводить штукатурные работы при температуре воздуха и основания менее + 5°C.

**Расход:**

Расход цветной штукатурки зависит от ее зернистости.

Продукт	Зернистость	Расход
BUP 20 / 21 / 23 / 24 / 26 / 27 / 28 / 29 / 31 / 32 / 24 / 37	1,2-1,8 мм	~ 4-5 кг/м <sup>2</sup>
BUP 35	1-2 мм	~ 5 кг/м <sup>2</sup>
BUP 36	2-3 мм	~ 7 кг/м <sup>2</sup>

**Хранение:**

В плотно закрытом ведре, надлежащим образом и при температуре не ниже 0°C.

**Форма поставки:**

Ведра по 25 кг

**Примечание:**

Разрешается применять только инструменты, на которых нет ржавчины. Непосредственно после применения промыть инструменты водой. Закрывать пол. Снять штукатурные ленты до образования пленки на поверхности штукатурки.

В связи с применением зерен из природного камня возможны небольшие вариации цвета. По этой причине на одной оптически целостной плоскости рекомендуется использовать материал из одной партии. При работе на поверхностях, подвергающиеся интенсивному воздействию влаги, как например, гребень кладки, следует предусмотреть соответствующее перекрытие.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: январь 2009

Дальнейшая информация:

**ЗАО «Квик-микс»**

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;  
(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru