

DP-B Dämmputz B

DP-B Теплоизолирующая штукатурка B

Теплоизолирующая штукатурка согласно нормам EN 998-1 для нанесения на любую кладку с предварительным набрызгом. Трудно воспламеняемая. Толщина слоя 20 - 40 мм при однослойном, до 100 мм при многослойном нанесении.

Технические данные	
Группа смесей:	T1 CS I согласно DIN EN 998-1
Прочность на сжатие:	$\geq 0,4$ Н/мм ²
Группа теплопроводности:	070
Класс строительных материалов (Группа горючести):	B 1
Коэффициент теплопроводности λ :	0,07 Вт/мК
Диффузионное сопротивление водяного пара:	~ 8
Время использования:	~ 1 час
Температура применения:	от + 5°C до + 30°C см. указания по применению
Расход воды:	~ 14 л / 75 л
Расход:	$\sim 6,0$ м ² из 75 л при толщине штукатурного слоя 10 мм
Номер технического свидетельства:	Z-23.13-1606
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 75 л

Свойства:

- высоко теплоизолирующая (группа теплопроводности 070)
- минеральный состав
- паропроницаемая
- высокая производительность при обработке машинным способом
- простота в применении
- трудно воспламеняемая (группа горючести: B1 согласно DIN 4102)
- штукатурка допущена Немецким институтом строительной технике

Применение:

- в качестве минеральной, теплоизолирующей грунтовой штукатурки на всех видах кладки
- система теплоизолирующей штукатурки в комбинации с декоративными штукатурками согласно EN 998-1
- для нанесения на наружные стены до высоты 22 м
- альтернатива многослойным теплоизолирующим системам, в особенности, на неровных основаниях

Качество и безопасность:

- вяжущие раствора согласно нормам DIN EN 197 и DIN EN 459
- облегченные добавки из вспенивающегося пенополистирола (EPS)
- соответствует группе теплопроводности 070 согласно нормам DIN 18550 часть 3, табл. 1
- контролируемое качество
- малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613

Основание:

Основание под штукатурку должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, масел для опалубки и прочих разделительных веществ. Неплотно прилегающие частицы следует удалить. При производстве оценки состояния и подготовке основания следует учитывать нормы VOB/C, DIN 18350, абз. 3 и DIN 18550. Большие отверстия в основании следует заполнить теплоизолирующей штукатуркой заранее, не менее чем за 24 часа до нанесения основного слоя. Гладкие бетонные поверхности следует предварительно обработать цементным раствором для повышения адгезии «quick-mix» ZHB / PHG. На все остальные основания следует нанести цементную грунтовку для машинного нанесения методом набрызга MZ 4, образующую сплошной слой.

Нанесение:

Штукатурка наносится машинным способом или вручную с добавлением ~ 14 л водой на 1 мешок. Следует всегда смешивать содержимое мешка целиком и соблюдать время смешивания раствора - 3-5 мин. Не следует снова перемешивать схватившийся материал. В случае машинной обработки следует использовать добавочный смеситель (например Ротоквирл / Ротомикс от ПФТ) для дополнительного смешивания растворной смеси.

Толщина раствора, наносимого в один слой кельмой, – 20-40 мм. В случае нанесения раствора в несколько слоев каждый следующий слой следует наносить не ранее, чем через 48 часов. Готовый раствор следует использовать в течение 1 часа. Поверхность штукатурки разравнивается только легким нажимом. Не разрешается зачищать штукатурку или затирать ее войлоком.

Не разрешается проводить штукатурные работы при температуре ниже + 5°C. Во время высыхания штукатурки (не менее 2 дней) ее следует предохранять от мороза и слишком быстрого высыхания. Следует также учитывать памятный лист «Нанесение штукатурки при высоких и низких температурах», нормы DIN EN 998-1, DIN V 18550, DIN 18350 (VOB ч. С), а также указания на нашей странице в интернете.

Следует обеспечить минимальное движение воздуха возле поверхности штукатурки. Время высыхания теплоизолирующей штукатурки до нанесения верхнего слоя - на 1 см штукатурного слоя - примерно один день.

Системные варианты с помощью теплоизолирующей штукатурки:**Система quick-mix D1.B:**

- Обработка основания сухим цементным раствором для повышения адгезии ZHB / PHG или цементной грунтовкой для машинного нанесения методом набрызга MZ 4
- Теплоизолирующая штукатурка DP-B
- Облегченный шпаклевочный и клеящий раствор SKS-KL белый (pwa) с армированной сеткой
- Штукатурка для поверхностей с процарапанным рисунком KPS

Система quick-mix D2.B:

- Обработка основания сухим цементным раствором для повышения адгезии ZHB / PHG или цементной грунтовкой для машинного нанесения методом набрызга MZ 4
- Теплоизолирующая штукатурка DP-B
- Облегченный шпаклевочный и клеящий раствор SKS-L белый (wa) с армированной сеткой, слоем не менее 6 мм
- Тонкослойные структурированные декоративные штукатурки (к примеру, декоративная штукатурка короед: MRS, декоративная штукатурка для грубой затирки типа барашек: SPS, мелкозернистая декоративная штукатурка: EFS)

Расход:

Содержимого 1 мешка штукатурки DP-B (75 л) достаточно для того, чтобы покрыть ~ 6,0 м² слоем штукатурки толщиной ~ 1 см.

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом.

Форма поставки:

Мешки по 75 л

Примечание:

Цветные декоративные штукатурки для нанесения на теплоизолирующую штукатурку должны, как и в многослойных теплоизолирующих системах, иметь величину яркости оттенка ≥ 40 (см. палитра цветов).

Данный продукт содержит известь и цемент и при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Поэтому следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует обильно промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2009

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru