

EFS Edelfeinputz

EFS Мелкозернистая декоративная штукатурка

Минеральная декоративная штукатурка для разнообразного моделирования мелкозернистых поверхностей, в том числе в многослойной теплоизоляционной системе LOBATHERM. Для наружных и внутренних работ.

Технические данные	
Группа смесей:	P I согласно DIN V 18550 CR CS I согласно EN 998-1
Зернистость:	0 - 1 мм
Цвета:	белая и цветные варианты в соответствии с коллекцией оттенков фирмы «quick-mix»
Время использования:	~ 1 час
Температура применения:	от + 5°C до + 30°C см. инструкции по применению
Толщина слоя:	3 - 7 мм
Расход воды:	7-8 л / 30 кг
Выход раствора:	~ 4,3 м ² / 30 кг при толщине слоя 5 мм ~ 24 л / 30 кг
Расход:	~ 7 кг/м ² при толщине слоя 5 мм
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 30 кг
Внимание:	величина яркости оттенка для теплоизоляционных систем LOBATHERM ≥ 40

Свойства:

- минеральная и паропроницаемая
- водоотталкивающие (гидрофобные) свойства
- устойчива к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
- мелкозернистая структура
- поставляться в «белой» и «цветной» вариантах (см. коллекция оттенков)
- величина яркости оттенка для теплоизоляционных систем LOBATHERM ≥ 40
- может затираться войлоком или структурироваться иным способом
- может наноситься машинным способом

Применение:

- наносится слоями различной толщины и с помощью различных инструментов для окончательной обработки поверхности создаются различные структурные варианты: затертая теркой штукатурная накрывка, рельефная штукатурка, и т.д.
- в качестве декоративной штукатурки на минеральных основаниях
- в качестве декоративной штукатурки на теплоизоляционных системах LOBATHERM
- для наружных и внутренних работ

Качество и безопасность:

- группа смесей P I согласно нормам DIN V 18550 / CR CS I согласно нормам EN 998-1
- улучшенная комбинация вяжущих из белой гидроокиси кальция и добавки из белого цемента
- вяжущее раствора согласно нормам DIN EN 197 и DIN EN 459
- комбинация добавок, согласно нормам DIN EN 13139
- контролируемое качество
- малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613

Основание:

Основание под штукатурку должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, выцветаний и прочих разделительных веществ. При производстве оценки состояния и подготовке основания следует учитывать нормы VOB/C, DIN 18350, абз. 3 и нормы по штукатуркам DIN V 18550.

Мелкозернистая декоративная штукатурка на теплоизоляц. системах:

На поверхность утеплителя, обработанную шпаклевочным и клеящим раствором SKS легкий или SKS и армирующей сеткой, можно нанести штукатурку EFS напрямую и без предварительной подготовки. Поверхность армирующего слоя должна быть ровной, строго горизонтальной и вертикальной, а также полностью затвердевшей.

Мелкозернистая декоративная штукатурка на штукатурных грунтах:

Основание должно быть ровным, строго горизонтальным и вертикальным, достаточно шероховатым и равномерно высохшим (белая сухая поверхность). Срок высыхания поверхности должен составлять не менее 1 недели. В качестве штукатурных грунтов подходят: Минеральная армированная легкая штукатурка MFL, штукатурки группы P II, к примеру, Облегченные штукатурки, усиленные волокном: «quick-mix» MLP-FL wa или LP 18-FL wa, Облегченные штукатурки MLP wa, LP 18 wa или Известково-цементная штукатурка МК 3 h. Штукатурный грунт следует равномерно увлажнить.

Интенсивно или неравномерно абсорбирующие поверхности следует предварительно обработать грунтовкой для минеральной штукатурки «quick-mix» MPGr.

Нанесение:

Раствор наносится вручную или с помощью обычных штукатурных машин. Количество воды, добавляемое к сухой смеси, зависит от типа штукатурной машины и необходимой рабочей консистенции. 30 кг сухой смеси следует смешать примерно с 7-8 л воды.

Поверхность EFS может быть затерта войлоком или структурирована иным способом. Для этого следует нанести раствор EFS слоем 3 мм и через 3 часа еще раз равномерно нанести на всю поверхность тонкий слой штукатурки и структурировать его.

Для получения слоя толщиной 3 мм рекомендуется нанести штукатурку зубчатым шпателем 6x6 мм. После нанесения разровнять штукатурку ровнителем или плоским шпателем для растяжки мазков.

Свежую штукатурку следует предохранять от слишком быстрого высыхания (при сильном ветре или прямом воздействии солнечных лучей) и от воздействия неблагоприятных погодных условий (ливень, мороз и т.д.). Не разрешается проводить штукатурные работы при температуре воздуха и основания ниже + 5°C. Следует также учитывать памятный

лист «Нанесение штукатурки при высоких и низких температурах», нормы EN 998-1, DIN V 18550, DIN 18350 (VOB ч. С), а также указания на нашей странице в интернете.

Цветные декоративные штукатурки согласно современным техническим стандартам следует покрасить финишной краской с целью обеспечения равномерного цвета всей поверхности (см. памятку «Завершающая окраска на декоративные штукатурки»). Для этого рекомендуется применять силикатную фасадную краску «quick-mix» LOBACOLOR LK 300.

Выход раствора:

Из 30 кг сухой смеси EFS при правильном соотношении смеси и воды получается примерно 24 л свежего раствора.

Расход:

Расход штукатурки зависит от толщины слоя. При толщине слоя 5 мм на 1 м² расходуется примерно 7 кг сухой смеси EFS.

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом.

Форма поставки:

Мешки по 30 кг, белая и цветная; зернистость: 0-1 мм.

Дополнительные услуги:

Под запрос «quick-mix» предлагает изготовление индивидуальных цветовых вариаций под конкретный объект по себестоимости.

Примечание:

Данный продукт содержит цемент и известь, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует обильно промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2009

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru