

## FAM 300 Fliesenansetzmörtel

### FAM 300 Клеевой раствор для укладки плит

Раствор для фиксации и укладки плитки и плит толстым слоем. Для использования на стенах.

Технические данные	
Прочность на сжатие:	> 8 Н/мм <sup>2</sup>
Зернистость:	0 - 4 мм
Температура применения:	> + 5°C
Время использования при 20°C:	~ 2 часа
Расход воды:	~ 6 л на 40 кг
Расшивка швов:	~ через 3 дня
Выход раствора:	~ 26 л из 40 кг
Расход:	~ 15 кг/м <sup>2</sup> на 1 см толщины слоя
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 40 кг

#### Свойства:

- высокая стойкость к сползанию
- высокие адгезионные свойства
- легкое применение
- минеральный состав

#### Применение:

- для внутренних работ
- для использования на стенах
- для укладки адсорбирующих керамических материалов, а также кафельной плитки на толстый слой раствора
- для укладки на бетон и каменную кладку

#### Качество и безопасность:

- раствор для укладки с гидравлическим затвердеванием
- цемент согласно DIN EN 197
- минеральные заполнители согласно DIN EN 13139
- малое содержание хроматов согласно TRGS 613

#### Основание:

Основание должно быть несущим, сухим, полностью отвердевшим, чистым и обеспыленным. Работы по укладке плитки на стену необходимо проводить на сухом и несущем основании как каменной кладке или бетону, предварительно обработано набрызгом. Загрязнения (например, пыль, выцветания, масло для опалубки и т.д.) требуется удалить. Перед укладкой плитки необходимо нанести набрызг, например, цементную грунтовку для машинного нанесения методом набрызга MZ 4 и в зависимости от температуры и погодных условий дать ей высохнуть в течение 1 дня.

**Нанесение:**

Для изготовления раствора содержимое мешка необходимо смешать с 6 л воды и размешать с помощью электродрели с мешалкой или соответствующего смесителя до получения необходимой консистенции без комков. Полученный раствор следует использовать в течение ~ 2 часов. Не следует замешивать раствора больше, чем может быть использовано за это время. Уже схватившийся раствор нельзя разбавлять водой или смешивать с сухим составом. Толщина слоя раствора должна составлять в среднем ~ 15 мм.

На поверхность стены перед укладкой плитки необходимо нанести набрызг, например, цементную грунтовку для машинного нанесения методом набрызга MZ 4. Загрязненные тыльные стороны плиток перед укладкой требуются очистить. Для неабсорбирующих плит следует наносить усиливающий адгезию контактный слой, например из Трассового раствора-шлама для повышения адгезии природного камня TNH-flex. Пластичный раствор при обычном толстослойном способе укладки сначала наносит слоем требуемой толщины на обратную сторону плитки, после чего приклеить её на поверхность без образования пустот. Слой раствора уплотнить постукиванием по плитке. До затвердевания раствора FAM 300 необходимо очистить швы от остатков раствора.

Не разрешается проводить строительные работы с использованием раствора при температуре воздуха и основания ниже +5°C. Свежий приклеенный материал следует предохранять от слишком быстрого высыхания и неблагоприятных погодных условий (интенсивного солнечного воздействия, мороза, осадков и т.д.). Заделку швов можно проводить через 3 дня.

**Выход раствора:**

Из 40 кг сухой смеси при правильном соотношении смеси и воды получается ~ 26 л свежего раствора.

**Расход:**

На 1 м<sup>2</sup> поверхности при толщине слоя 1 см требуется ~ 15 кг сухой смеси.

**Хранение:**

В сухом месте надлежащим образом.

**Форма поставки:**

Мешки по 40 кг

**Примечание:**

Технические данные продукта указаны для температуры воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65 %.

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует обильно промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.



Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2008

Дальнейшая информация:

**ЗАО «Квик-микс»**

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

[info@quick-mix.com](mailto:info@quick-mix.com)

[www.quick-mix.com/ru](http://www.quick-mix.com/ru)