

FB 300 Fugenbunt

FB 300 Затирка цветная «Фугенбунт»

Цветной раствор-шлам для затирки швов между керамическими плитками на полу и стенах, а также мозаики. Для швов шириной от 3 до 6 мм. Класс CG 2 согласно нормам DIN EN 13888.

Технические данные	
Температура применения:	от + 5°C до + 30°C
Время замешивания раствора:	~ 2 - 3 мин.
Расход воды:	~ 1,2 - 1,4 л / 5 кг ~ 6 - 7 л / 25 кг
Время выдержки после приготовления:	~ 3 - 5 мин.
Время использования:	~ 1 час
Ширина швов:	3 - 6 мм
Расход:	в зависимости от формата плитки
Пригодность для хождения:	спустя ~ 12 часов
Пригодность для нагрузки:	спустя ~ 48 часов
Пригодность для отапливаемых полов:	да
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 5 и 25 кг
Цвета:	серый, белый, пергамон, жасмин, бежевый, серебристо-серый, манхэттен, карамельный, темно-серый, антрацит

Свойства:

- высокая цветостойкость
- уменьшает загрязнение швов благодаря эффекту водоотталкивания
- особенно пригодна в сырых и влажных помещениях
- водоотталкивающая
- твердеет без образования трещин
- затирка для зашламовывания
- морозостойкая и погодоустойчивая затирка после затвердевания
- минеральный состав

Применение:

- для наружных и внутренних работ
- для затирки швов между настенными и напольными керамическими плитками (фаянс, гончарное изделие), мозаики, бетонными плитами, а также плитками из природного камня с закрытыми порами
- для затирки швов особенно в жилых помещениях, а также в сырых и влажных помещениях (ванная комната, душ, кухня и т.д.)
- для применения при нормальных температурных условиях
- для швов шириной от 3 до 6 мм

Качество и безопасность:

- затирка гидравлического затвердевания на цементном вяжущем
- цемент согласно нормам DIN EN 197
- малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613
- класс CG 2 согласно нормам DIN EN 13888

Основание:

После укладки покрытия необходимо равномерно выскрести и очистить швы, и при этом обеспечить их одинаковую глубину на толщину плитки. Заполняемые швы должны быть очищенным от остатков раствора или клея. Чтобы избежать цветовых изменений, основание перед заполнением швов должно хорошо просохнуть. Различная глубина швов может привести к неравномерному высыханию раствора и образованию пятен.

Цветная затирка FB 300 разрешается использовать для заполнения швов только на плитках с закрытыми порами. Заполнение швов следует начинать только после полного затвердевания и высыхания клея (следует учитывать техническую информацию плиточного клея).

Нанесение:

Смешать содержимое мешка с водой (5 кг: ~ 1,2 - 1,4 л воды; 25 кг: ~ 6 - 7 л) и с помощью подходящего смесителя / электродрели с мешалкой довести до шламообразной / вязкой консистенции без комков. После выдержки в течение 3-5 мин. еще раз перемешать и использовать в течение 1 часа. Раствор необходимо всегда смешивать с одинаковым количеством воды, т.к. различное содержание воды может стать причиной цветовых различий или образования пятен. Уже схватившийся раствор нельзя разбавлять водой или смешивать с сухой смесью.

Нанести приготовленный раствор диагонально к швам с помощью резинового скребка, твердой резиновой доски или лопаточки. При необходимости повторно нанести. После схватывания раствора (тест пальцем) следует диагонально к сечению швов удалить избыточный раствор влажной губкой, не вымывая при этом поверхность швов. Остатки раствора на поверхности плитки после высыхания следует удалить влажной губкой.

Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже + 5°C и выше + 30°C. Свежезаполненные швы следует предохранять от слишком быстрого высыхания и неблагоприятных погодных условий (интенсивного солнечного воздействия, мороза, осадков и т.д.). В случае необходимости следует закрыть их пленкой.

Рекомендуется сделать пробный образец.

Расход:

(при ширине швов 3 мм и глубине швов 5 мм)

Размер плитки	Расход
5 x 5 см	~ 1,2 кг/м ²
10 x 10 см	~ 0,6 кг/м ²
15 x 15 см	~ 0,4 кг/м ²
30 x 30 см	~ 0,25 кг/м ²

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом.

Форма поставки:

Мешки по 5 и 25 кг

Примечание:

Технические данные действительны при температуре 20°C / 50% относительной влажности воздуха.

Различная глубина швов и различное содержание воды могут привести к неравномерному высыханию раствора и образованию пятен. Рекомендуется сделать пробный образец.

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. тж. информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2009

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

www.quick-mix.com/ru

info@quick-mix.de