

FB Fugenbunt

FB Затирка цветная - «Фугенбунт»

Применение:

Цветная затирка «Фугенбунт» может применяться для заполнения швов между керамическими плитками для стен и полов, мозаики, а также плит из природного камня с закрытыми порами при внутренних и наружных работах. Раствор может применяться для швов шириной не более 4 мм. Для применения при обычных температурных условиях.

Свойства:

Минеральный раствор-шлам гидравлического затвердевания на цементной основе для заполнения швов. Контролируемое качество. Малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613. Морозостойкий и погодоустойчив после затвердевания.

При заполнении швов, требующих высокой степени эластичности (в душевых и других помещениях, подвергающихся постоянному воздействию влаги) и устойчивости к погодным явлениям (на террасах, балконах и др.), в раствор «Фугенбунт» может быть добавлен состав «FU-EL - Фугенэласт» от «quick-mix». Следует учитывать информацию на упаковке, а также технические данные продукта «Фугенэласт».

Основание:

Чтобы избежать цветовых изменений, перед заполнением швов основание должно хорошо просохнуть. Из швов, которые необходимо заполнить, следует удалить остатки раствора или клея. Швы различной глубины и с различными абсорбционными свойствами могут стать причиной того, что раствор «Фугенбунт» будет сохнуть неравномерно, пятнами.

Разрешается использовать растворы-шлагмы для заполнения швов только с плитками с закрытыми порами. При использовании стандартного плиточного клея разрешается начинать заполнение швов не раньше чем через 2 дня после укладки плитки. Если для укладки плитки используется Высокоэластичный клей от «quick-mix», заполнение швов разрешается начинать спустя 12 часов (на стене) или 24 часа (на полу), если для укладки плитки используется Быстротвердеющий клей - спустя 2 часа.

Нанесение:

Смешать сухую смесь «Фугенбунт» с чистой водой (5 кг смеси на 1,5 л воды) до вязкой консистенции и диагонально нанести получившийся раствор на швы с помощью резинового скребка, твердой резиновой доски или лопаточки. Удалить избыточный раствор влажной губкой. Протереть плитку сухой тканью. При заполнении швов на полу после нанесения раствора поверхность посыпается сухой смесью «Фугенбунт» и подметается несколько минут спустя. После этого плитку следует протереть влажной губкой и сухой тканью.

Важно, чтобы содержание воды в растворе было всегда одинаковым, т.к. различное содержание воды может стать причиной цветовых различий или образования пятен.

Свежезаполненные швы следует беречь от мороза, осадков, сквозняка, прямого воздействия солнечных лучей, слишком быстрого высыхания (в случае необходимости – закрывая их пленкой). Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже + 5°C.

Качество:

Раствор на цементной основе для заполнения швов гидравлического затвердевания. Цемент согласно нормам DIN EN 197. Контролируемое качество. Малое содержание хроматов согласно нормам TRGS 613

Расход:

Формат плитки	Ширина шва	Расход
Мозаика	2 мм	~ 0,7 кг/м ²
15 x 15 x 0,5 см	3 мм	~ 0,4 кг/м ²
10 x 20 x 0,5 см	3 мм	~ 0,6 кг/м ²
20 x 20 x 0,8 см	3 мм	~ 0,5 кг/м ²

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом.

Форма поставки:

Цветной: пакеты по 2 кг, пакеты по 5 кг.

Примечание:

Технические данные действительны при температуре 20°C / 50% относительной влажности воздуха.

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: январь 2006

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru