

## **FFU Flexfuge super**

## **FFU Высокоэластичная затирка «Флексфуге - Супер»**

### **Применение:**

Раствор-шлам для заполнения швов шириной 3-20 мм на керамических покрытиях стен и полов при внутренних и наружных работах. Раствор «Флексфуге - Супер» рекомендован к применению в помещениях, подвергающихся постоянному воздействию влаги и температурным колебаниям, к примеру, в душевых и ваннах, на балконах и террасах, а также для отделки фасадов зданий, подвергающихся интенсивному воздействию погодных условий. Кроме того, раствор может применяться для керамических покрытий на отапливаемых полах, сухих стяжках, гипсовых плитах и готовых бетонных элементах.

### **Свойства:**

Раствор-шлам гидравлического затвердевания на цементной основе для заполнения швов. Для раствора «Флексфуге - Супер» характерно высокая эластичность, водонепроницаемость, быстрое затвердевание. Цветовые пигменты, содержащиеся в цветном варианте раствора «Флексфуге», устойчивы к воздействию погодных условий, света и цемента. Полностью затвердевший шов является морозостойким и погодостойчивым. Минеральный состав. Быстротвердеющий.

### **Основание:**

Чтобы избежать цветовых изменений, перед заполнением швов основание должно хорошо просохнуть. Из швов, которые необходимо заполнить, следует удалить остатки раствора или клея. Швы различной глубины и с различными абсорбционными свойствами могут стать причиной того, что раствор «Флексфуге - Супер» будет сохнуть неравномерно, пятнами.

Разрешается использовать растворы-шламы для заполнения швов только с плитками с закрытыми порами. При использовании стандартного плиточного клея разрешается начинать заполнение швов не раньше чем через 2 дня после укладки плитки. Если для укладки плитки используется Высокоэластичный клей от «quick-mix», заполнение швов разрешается начинать спустя 12 часов (на стене) или 24 часа (на полу), если для укладки плитки используется Быстротвердеющий клей - спустя 2 часа.

### **Нанесение:**

Смешать сухую смесь «Флексфуге - Супер» с чистой водой (5 кг смеси на 1 л воды; 25 кг смеси на 5 л воды) до вязкой консистенции. Важно, чтобы содержание воды в растворе было всегда одинаковым, т.к. различное содержание воды может стать причиной цветовых различий или образования пятен. Абсорбирующие поверхности перед заполнением швов следует увлажнить.

Спустя 5 мин. после приготовления раствора диагонально нанести его на швы с помощью резинового скребка, твердой резиновой доски или лопаточки. После схватывания раствора, т.е. если «Флексфуге - Супер» не удаляется и не вымывается из швов, следует удалить избыточный

раствор влажной губкой. Протереть плитку сухой тканью. При заполнении швов на полу непосредственно после нанесения раствора поверхность посыпается сухой смесью «Флексфуге - Супер» и подметается несколько минут спустя. После этого плитку следует протереть влажной губкой и сухой тканью. Поверхность, обработанная раствором «Флексфуге - Супер», пригодна для хождения через 2 часа.

Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже + 5°C. Свежезаполненные швы следует беречь от мороза, осадков, а также от слишком быстрого высыхания (в случае прямого воздействия солнечных лучей), в случае необходимости следует закрыть их пленкой.

**Качество:**

Раствор-шлам гидравлического затвердевания на цементной основе для расшивки швов. Цемент согласно нормам DIN EN 197. Контролируемое качество. Малое содержание хроматов согласно нормами TRGS 613.

**Расход:**

Формат плитки	Ширина шва	Расход
15 x 15 см	5 мм	~ 0,5 кг/м <sup>2</sup>
10 x 20 см	10 мм	~ 2,0 кг/м <sup>2</sup>
20 x 20 см	10 мм	~ 1,0 кг/м <sup>2</sup>

**Хранение:**

В сухом месте надлежащим образом.

**Форма поставки:**

Пакеты по 5 кг, мешки по 25 кг.

**Примечание:**

Технические данные действительны при температуре 20°C / 50% относительной влажности воздуха.

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: январь 2006

Дальнейшая информация:

**ЗАО «Квик-микс»**

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru