

HM 2a Hintermauermörtel

HM 2a Раствор для забутовки / рядовой кладки

Кладочный раствор согласно EN 998-2 или DIN V 18580 для возведения кладки любого рода. M5 / NM IIa.

Технические данные	
Класс смесей:	M 5 согласно EN 998-2
Группа смесей:	NM IIa ($\geq 5,0 \text{ Н/мм}^2$) согласно DIN V 18580
Зернистость:	0-4 мм
Время использования:	при 20°C до 2 часов
Температура применения:	> + 5°C и < + 30°C, см. указания по применению
Расход воды:	в зависимости от требуемой консистенции 4,5 - 5,5 л / 40 кг
Выход раствора:	~ 26 л из 40 кг
Расход:	в зависимости от размеров кирпича
Хранение:	в сухом месте надлежащим образом
Форма поставки:	мешки по 40 кг

Свойства:

- устойчив к погодным воздействиям
- морозостойкий после затвердевания
- регулируемая водоудерживающая способность
- простое применение

Применение:

- для всех видов каменной, кирпичной и бетонной кладки
- для наружных и внутренних работ

Качество и безопасность:

- класс смесей M5 согласно EN 998-2
- группа смесей NM IIa по DIN V 18580
- высококачественные вяжущие согласно DIN EN 197 и DIN EN 459
- удачное сочетание заполнителей
- контролируемое качество
- малое содержание хроматов согласно TRGS 613

Нанесение:

Раствор в требуемом количестве и с необходимой консистенцией готовится на строительной площадке с помощью обычного смесителя. Использовать полученный раствор в течение 2 часов.

Свежий раствор следует предохранять от неблагоприятных погодных условий, таких как очень высокие или очень низкие температуры, мороз, сквозняк, прямые солнечные лучи или ливень (например, завесив пленкой). Не разрешается проводить строительные работы с

использованием раствора при температуре воздуха и камня ниже +5°C.

Выход раствора:

Из 40 кг сухой растворной смеси при правильном соотношении смеси и воды получается примерно 26 л свежего раствора.

Расход:

Расход для 1 м² поверхности каменной кладки из пустотелого кирпича был определен опытным путем и указан в таблице. Расход для кладки из полнотелых кирпичей может быть меньше на 15 %, при кладке встык (вертикальные швы кладки не заполненные раствором) – расход может быть меньше на 40 %. Следует учитывать указания производителя кирпича.

Толщина стены [см]	Формат	Размеры длина / ширина / высота [мм]	Расход раствора [л/м ²] / [кг/м ²]
11,5	NF	240 / 115 / 71	~ 28 / 43
24	5 DF	300 / 240 / 113	~ 42 / 65
30	5 DF	240 / 300 / 113	~ 56 / 86
36,5	6 DF	240 / 365 / 113	~ 68 / 105
49	16 DF	240 / 490 / 238	~ 63 / 97

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом.

Форма поставки:

Мешки по 40 кг.

Примечание:

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении жидкости / воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси на кожу следует обильно промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: декабрь 2007

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru